

# iD Square Mini-Plank


LOOSE-LAY VINYL TILES

06/2025

## Installation Instructions

### IMPORTANT!


- Make sure all specifications and instructions are followed carefully.
- Contact your Tarkett representative if you are unsure about any part of the installation.
- This information is subject to change due to continuous improvement.
- Use the same shade number for each continuous surface.
- Store the boxes in small neat piles (max. 5 boxes high).
- Let the flooring acclimatise at least 24h before laying at room temperature (minimum 15°C).
- The subfloor must be flat, level, clean, without marks (no felt pen, marker, etc.), sound, dry, solid, hard, smooth and not exposed to moisture. Absorbency must be checked and adjusted to have moderately absorbent subfloor.
- Use only adhesives recommended by Tarkett and developed for Loose-Lay Tiles installation. Always follow the adhesive manufacturer's instructions and recommendations.
- For specific areas with sunlight exposure (winter garden...), select an adapted adhesive recommended by manufacturers.
- The work must be completed with an inspection: ensure that the newly laid floor is free from adhesive residues.



### A – PREPARATION AND IMPORTANT INFORMATION PRIOR TO INSTALLATION


#### A.1 Acclimatization

It is important to store the planks for at least 24 hours before installation at a minimum room temperature of 15°C (1); see each country regulations). This temperature should be maintained throughout the installation.



#### A.2 Room temperature conditions

The minimum temperature of the subfloor should be 12°C and room temperature 15°C (2). The recommended relative humidity inside the room should be 35-65% (see each country regulations). Planks should be stored flat in their packages, in small neat piles (max. 5 boxes high).




#### A.3 Subfloor condition

The subfloor must be level, flat, clean, free from marks (no felt pen, marker of any type, ballpoint pens, paint, etc., that could cause discoloration due to migration) sound, dry, solid, hard, smooth (the absorbency must be checked) and not exposed to moisture (3, 4, 5, 6 and 7).

The preparation/dryness of the subfloor and installation procedures should all be in accordance with the current relevant Standard within the country of use. The dryness of a solid subfloor should be below the maximum moisture level permitted when tested in accordance with that Standard.

E.g. in the UK, the relative humidity of concrete surfaces must be below 75%, and less than 2% with the CCM method. In North America, ASTM F-170 recommends a water-to-cement ratio of 0.40 to 0.45.



## iD Square Mini-Plank


Before selecting a smoothing compound, check what type of traffic the floorcovering will be subjected to once installed. Latex smoothing compounds are not suitable for areas that will receive heavy traffic, especially heavy, narrow wheeled traffic (see EN 12529, Castors and wheels). Check levelling compound compatibility and follow the instructions of the levelling compound manufacturer.

Raised access floors have to be adjusted to avoid any deviation in depth. Out of levels and wobbling elements would lead to visual defects on the flooring surface. If needed, use a primer to have moderately absorbent subfloor (on wooden or anhydrite access floor for example) prior to tackifier application.

**Note:** exclusion of liability (adhesives, levelling compounds, etc.) Although Tarkett may list a selection of adhesive, levelling compound and surface damp-proof membrane manufacturers and types, we do not guarantee the products listed. The list of products and manufacturers is not guaranteed complete or current. Tarkett will accept no liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of its products. It is the responsibility of the adhesive, levelling compound and surface damp-proof membrane manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturers' recommendations.

### A.4 Underfloor heating


It is imperative that underfloor heating systems have been previously commissioned and found to be functioning correctly before installation of the floorcovering. Ensure that the underfloor heating system is switched off 48 hours before installation of the floorcovering commences and remains off for at least 48 hours after installation is completed. While the underfloor heating system is off, an alternative heating source should be provided, if required, to ensure that the installation area is kept at a constant temperature of 15-28°C. Gradually increase the temperature over a number of days by only a few degrees per day until the desired room temperature is reached. The temperature should never exceed the floorcovering industry's agreed maximum of 27°C on the surface of the floorcovering ( 8 ).



## B – INSTALLATION

### B.1 Laying direction


Create the middle line and install the first row. Avoid short cuts along walls. In this case, you can off set the middle line.



### Planks


Install planks in the same direction to avoid matte/shiny reflection of the surface.

- For wooden pattern, avoid to install planks with the same design next to each other.



### B.2 Gluing

- Glue with an acrylic pickup adhesive (tackifier) recommended by Tarkett. Apply minimum 120 g/m<sup>2</sup> of a tackifier adhesive using a roller with medium pile ( 13 ) or fine notched trowel (type TKB A4; 14 ) in specific cases. Take care to apply enough adhesive to ensure a correct tack.



- Install the tiles edge to edge, tight. Flatten by hand as they are placed. Roll with a heavy roller to ensure correct bonding.


- Note:** In certain conditions (ramps, podiums, steps), a fully setting acrylic adhesive is necessary. Use an acrylic emulsion adhesive recommended by Tarkett.
- Apply 250 g/m<sup>2</sup> using a finely serrated trowel (type TKB A2).
- Caution:** when installing on an absorbent subfloor (e.g. wooden panels, anhydrite substrate), apply an adapted primer to regulate its absorbency. In this way, the tackifier will keep its bonding properties.
- Always follow the adhesive manufacturer's instructions and respect adhesive drying and working time.

For more details on gluing, please refer to the separate sheet:

Adhesive recommendations [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Installation method

Start by positioning the first planks with corners aligned on the middle line ( 10 , 15 ). Install the first columns from starting wall to the opposite one, respecting the laying direction ( 16 ). Continue the installation, going the other direction back to the starting wall ( 17 ).




## iD Square Mini-Plank


When reaching a lateral wall (18) or an obstacle, cut the plank by using the following scribing method:



- Place a plank in contact with the last column installed (19)
- Place a second one overlapping, aligned on the second corners (20)
- Cut the first plank along the second one (21)
- The cut plank becomes the reference [A] to be used for all the cuts now (22)
- Place now a new plank where it should be laid but over the plank of the last column, use the plank A along the wall to cut the plank (23)
- After cutting, the plank should fit perfectly to the wall (24)



- Perform in the same way for all the plank along this wall and for the planks reaching the wall opposite to the starting one
- Place a plank along the last one of the column (25)
- Use the reference [A] to cut this plank (26)
- After cutting, the plank should fit perfectly to the wall (27)



### C – AFTER INSTALLATION


**IMPORTANT! Wait 48 to 72 hours before allowing any foot traffic or moving in furniture.**

#### C.1 Protection of installation

- If building work is carried out after installation, the floor should always be protected by covering it with hardboard or plywood sheeting.
- Masking tape must not be stuck directly to the floor.
- Never subject a newly installed floorcovering to heavy wheeled traffic at an early stage, as this will force adhesive from beneath the floorcovering.

#### C.2 Initial site clean

- An initial site clean is always recommended before the new floorcovering is commissioned.
- Residual adhesive should be removed with methylated spirits and a clean cloth.
- Lightly soiled floors: vacuum, sweep or damp mop the area to remove loose dirt and building dust (30). A combined machine is very effective for large areas (combined scrubber/dryer with cylindrical brushes for safety flooring).



Note: Although Tarkett may list a selection of adhesive, levelling compound and surface damp-proof membrane manufacturers and types, we do not guarantee the products listed. The list of products and manufacturers is not guaranteed complete or current. Tarkett will accept no liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of its products. It is the responsibility of the adhesive, levelling compound and surface damp-proof membrane manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturers' recommendations. If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.

# iD Square Mini-Plank


VOLNÁ POKLÁDKA VINYLŮVÝCH DÍLCŮ

06/2025

Návod na  
pokládku

## POZOR!


- Dbejte na pečlivé dodržování všech specifikací a pokynů.
- Pokud si kteroukoliv částí pokládky nejste jisti, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou v důsledku neustálého zlepšování návodu měnit.
- Pro každou souvislou plochu použijte stejné číslo šarže.
- Krabice skladujte v malých úhledných stozích (max. 5 krabic na sobě).
- Před pokládkou nechejte podlahovou krytinu alespoň 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě (minimálně 15 °C).
- Podklad musí být rovný, čistý, bez značek (od fixů, popisovačů apod.), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmí být vystavený vlhkosti. Je nutné zkontrolovat a upravit savost, aby byl podklad přiměřeně savý.
- Používejte pouze lepidla doporučená firmou Tarkett a vyvinutá pro volnou pokládku vinylových dílců. Vždy postupujte podle instrukcí a doporučení výrobce lepidla.
- Pro specifické oblasti vystavené slunečnímu záření (zimní zahrada atd.) vyberte uzpůsobené, výrobcem doporučené lepidlo.
- Na závěr je nutné provést kontrolu: ujistěte se, že na nově položené podlaze nezůstaly zbytky lepidla.



## A – DŮLEŽITÉ INFORMACE A PŘÍPRAVA PŘED POKLÁDKOU

### A.1 Aklimatizace


Lamely je důležité nejméně 24 hodin před pokládkou skladovat při pokojové teplotě o výši minimálně 15 °C (1); viz předpisy jednotlivých zemí). Tuto teplotu je třeba udržovat po celou dobu pokládky.



### A.2 Klimatické podmínky

Minimální teplota podkladu musí být 12 °C, minimální teplota v místnosti 15 °C (2). Doporučená relativní vlhkost uvnitř místnosti je 35 až 65 % (viz předpisy jednotlivých zemí).

Lamely musí se musí skladovat naplocho, v obalu, v malých zarovnaných stozích (max. 5 balení na sobě).




### A.3 Vlastnosti podkladu

Podklad musí být plochý, rovný, čistý, bez značek (od fixů, jakýchkoli popisovačů, propisek, barev atd., které by mohly způsobit zabarvení v důsledku migrace), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký (je třeba zkontrolovat absorpční schopnost) a nesmí být vystaven vlhkosti (3, 4, 5, 6 a 7).

Příprava/suchost podkladu a postup pokládky by měly být v souladu s příslušnou normou platnou v zemi použití. Suchost pevného podkladu by měla být nižší než maximální povolená vlhkost při zkoušce podle této normy.

Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75 % a menší než 2 % při použití metody CCM. Specifikace ASTM F-170 v Severní Americe doporučuje poměr vody k cementu ve výši 0,40 až 0,45.




## iD Square Mini-Plank

Před výběrem vyhlazovací hmoty zkontrolujte, jakému typu provozu bude podlahová krytina po pokládce vystavena. Latexové vyhlazovací hmoty nejsou vhodné pro plochy s intenzivním provozem, zejména intenzivním provozem na úzkých kolech (viz norma EN 12529, Kladky a kola). Zkontrolujte kompatibilitu nivelační hmoty a postupujte podle pokynů jejího výrobce. Zdvojenou podlahu je třeba upravit tak, aby se odstranily rozdíly v hloubce. Nerovnosti a nestabilní prvky by vedly k vizuálním vadám na povrchu podlahy. V případě potřeby před nanášením lepidla použijte penetrační nátěr pro mírně savý podklad (např. na dřevěnou nebo anhydritovou zdvojenou podlahu).

**Upozornění:** vyloučení odpovědnosti (lepidla, nivelační hmoty apod.) Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobců a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejich vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce.

### A.4 Podlahové vytápění


Před pokládkou podlahy je bezpodmínečně nutné uvést do provozu systém podlahového vytápění a ověřit, zda správně funguje. Zajistěte, že bude podlahové vytápění vypnuto 48 hodin před zahájením pokládky a zůstane vypnuté nejméně 48 hodin po jejím dokončení. Když je systém podlahového vytápění vypnutý, měl by být v případě potřeby k dispozici alternativní zdroj vytápění, aby se v místnosti udržela stálá teplota v rozmezí 15 až 28 °C. Teplotu po dobu několika dní postupně zvyšujte, vždy o několik stupňů denně, dokud nedosáhnete požadované teploty v místnosti. Teplota na povrchu podlahové krytiny nikdy nesmí překročit stanovené oborové maximum, tj. 27 °C. ( 8 ).



## B – POKLÁDKA

### B.1 Směr pokládky


Narýsujte středovou čáru a položte první řadu. Vyvarujte se toho, aby ke stěnám přiléhaly lamely seříznuté nakrátko. Této situaci předejdete posunutím středové čáry.



### Lamely


Lamely pokládejte ve stejném směru, abyste se vyvarovali matného/lesklého odrazu povrchu.

- U dřevěných dekorů se vyhněte pokládce lamel se stejným vzorem vedle sebe.



### B.2 Lepení

- Použijte akrylovou lepicí emulzi doporučenou společností Tarkett. Pomocí válečku se středním vlasem ( 13 ) nebo hřebenové stěrky s jemnými zuby (typ TKB A4, 14 ) naneste minimálně 120 g lepidla na m<sup>2</sup>. Dbejte na to, aby bylo lepidla dostatečné množství, jediné tak bude zajištěno správné přilnutí.




- Položte dílce okraji těsně k sobě. Při ukládání na místo je vyrovnějte rukou. Abyste zajistili správné přilepení, přejeďte dílce těžkým válečkem.
- Upozornění: Za určitých podmínek (rampy, podesty, schody) je nutné použít plně tuhnutí akrylátové lepidlo. Použijte akrylátové emulzní lepidlo doporučené společností Tarkett.
- Naneste 250 g/m<sup>2</sup> jemnou hřebenovou stěrkou (typ TKB A2).
- Pozor: při pokládce na savý podklad (např. dřevěné desky, anhydritový podklad) naneste vhodný penetrační nátěr pro regulaci savosti. Tímto způsobem si lepidlo zachová své přilnavé vlastnosti.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce lepidla a dodržujte dobu schnutí a pracovní dobu.

Další podrobnosti k lepení naleznete na samostatném listu:

Doporučená lepidla: [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Metoda pokládky

První lamely umístěte tak, aby jejich rohy byly zarovnané se středovou čárou ( 10, 15 ). Položte první sloupec lamel od výchozí stěny k protilehlé stěně, dodržujte přitom směr pokládky ( 16 ). Pokračujte v pokládce opačným směrem zpět k výchozí stěně ( 17 ).




## iD Square Mini-Plank


Při dosažení boční stěny ( 18 ) nebo překážky lamelu přiřízněte podle narysované linie, a to následovně:



- Přiložte lamelu k vnějším rohům sloupce lamel, který jste položili jako poslední ( 19 )
- Druhou lamelu umístěte tak, aby se překrývala s první lamelou a zároveň byla zarovnaná s vnitřními rohy položeného sloupce ( 20 )
- První lamelu seřízněte podél druhé ( 21 )
- Seříznutá lamela představuje referenční lamelu [ A ] pro všechny další řezy ( 22 )
- Nyní na místo určení umístěte novou lamelu, překryjte ji přes poslední položený sloupec. U zdi jí přiřízněte podél referenční lamely A ( 23 )
- Lamela by měla po seříznutí dokonale přiléhat ke stěně ( 24 )



- Stejným způsobem postupujte u všech lamel podél této stěny a u lamel dosahujících ke stěně naproti té, u níž jste začali
- Umístěte lamelu podél poslední lamely ve sloupci ( 25 )
- Lamelu ořízněte za využití referenční lamely [ A ] ( 26 )
- Lamela by měla po seříznutí dokonale přiléhat ke stěně ( 27 )



### C – PO POKLÁDCE


**DŮLEŽITÉ! Počkejte 48 až 72 hodin, než po povrchu začnete chodit nebo stěhovat nábytek.**

#### C.1 Ochrana položené podlahy

- Probíhají-li po pokládce stavební práce, podlaha by měla být vždy zakryta dřevovláknitou deskou nebo deskami z překližky.
- Maskovací pásku nepřilepujte přímo k podlaze.
- Čerstvě položenou podlahovou krytinu nikdy nevystavujte silnému provozu koleček, kolečka by mohla mít vliv na lepidlo pod krytinou.

#### C.2 Prvotní úklid

- Před zahájením provozu vždy doporučujeme novou podlahovou krytinu uklidit.
- Zbytky lepidla odstraňte pomocí denaturovaného lihu a čistého hadříku.
- Lehce znečištěná podlaha: podlahu vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem, abyste odstranili volně usazenou špinu a stavební prach ( 30 ). U velkých ploch je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinace kartáčů a sušení s válčovými kartáči pro bezpečnostní podlahy).



Upozornění: Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobců a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejich vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce. Máte-li pochybnosti nebo potřebujete více informací, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.

# iD Square Mini-Plank


VINYLPLANKEN ZUR LOSEN VERLEGUNG

06/2025

Verlege-  
anleitung

## WICHTIG!


- Stellen Sie sicher, dass alle Vorgaben und Anweisungen sorgfältig eingehalten werden.
- Wenden Sie sich bei etwaigen Unklarheiten bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett.
- Änderungen dieser Informationen sind aufgrund ständiger Verbesserungen vorbehalten.
- Verlegen Sie in einem Raum nur chargengleiche Planken.
- Lagern Sie die Kartons in kleinen, geraden Stapeln (max. 5 Pakete übereinander).
- Lassen Sie den Bodenbelag mindestens 24 Stunden vor der Verlegung bei Raumtemperatur (mindestens 15 °C) akklimatisieren.
- Der Untergrund muss flach, eben, sauber, ohne Markierungen (kein Filzstift, Marker usw.), fest, trocken, hart, glatt und frei von Feuchtigkeit sein. Die Absorbtionsfähigkeit ist zu überprüfen und ggf. anzupassen, sodass der Untergrund mäßig saugfähig ist.
- Verwenden Sie nur die von Tarkett empfohlenen und zur Verlegung von Loose-Lay Designböden entwickelten Klebstoffe. Befolgen Sie stets die Anweisungen und Empfehlungen des Klebstoffherstellers.
- Verwenden Sie für Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung (z. B. Wintergarten) einen vom Klebstoffhersteller dafür empfohlenen Klebstoff.
- Überprüfen Sie im Anschluss an die Verlegearbeiten, dass der frisch verlegte Bodenbelag frei von Klebstoffrückständen ist.



## A – VORBEREITUNG UND WICHTIGE INFORMATIONEN VOR VERLEGEBEGINN


### A.1 Akklimatisierung

Es ist wichtig, die Planken vor der Verlegung mindestens 24 Stunden lang bei einer Mindestraumtemperatur von 15 °C zu lagern (1); siehe die jeweiligen Landesvorschriften). Diese Temperatur muss während der gesamten Verlegung aufrechterhalten werden.



### A.2 Erforderliche Raumtemperatur


Die Mindesttemperatur des Untergrunds muss 12 °C und die Raumtemperatur 15 °C betragen (2). Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit im Raum sollte zwischen 35–65 % liegen (siehe die Vorschriften des jeweiligen Landes).



### A.3 Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss waagrecht, eben, sauber, frei von Markierungen (keine Filzstifte, Marker jeglicher Art, Kugelschreiber, Farben usw., die Verfärbungen durch Migration verursachen könnten), fest, trocken, hart, glatt (die Absorbtionsfähigkeit muss geprüft werden) und frei von Feuchtigkeit sein (3, 4, 5, 6 und 7).

Die Vorbereitung/Trockenheit des Untergrunds und die Verlegungsverfahren müssen alle den geltenden Normen des jeweiligen Landes entsprechen. Die Trockenheit eines festen Untergrunds sollte unter dem nach den Normen maximal zulässigen Feuchtigkeitsgehalt liegen. Beispielsweise in Großbritannien unter 75 % und bei der CCM-Methode weniger als 2 %. In Nordamerika empfiehlt die ASTM F-170 ein Wasser-Zement-Verhältnis von 0,40 zu 0,45.



## iD Square Mini-Plank


Bevor Sie eine Spachtelmasse auswählen, prüfen Sie, welcher Art von Verkehr auf dem Bodenbelag nach der Verlegung entsteht. Latex-Spachtelmassen sind nicht für stark beanspruchte Bereiche geeignet, insbesondere nicht für schwere, schmale Räder (siehe EN 12529, Rollen und Räder). Prüfen Sie die Kompatibilität der Spachtelmasse und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Spachtelmasse.

Doppelböden müssen angepasst werden, um Abweichungen in der Tiefe zu vermeiden. Höhenabweichungen und wackelnde Elemente würden zu optischen Mängeln der Bodenoberfläche führen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Grundierung, um einen mäßig saugfähigen Untergrund zu erhalten (z. B. auf Holz- oder Anhydrid-Doppelböden), bevor Sie die Fixierung auftragen.

**Hinweis:** Haftungsausschluss (Klebstoffe, Nivelliermassen usw.) Auch wenn Tarkett eine Auswahl an Herstellern und Typen von Klebstoffen, Nivelliermassen und feuchtigkeitsdichten Oberflächenmembranen auflistet, übernehmen wir keine Garantie für die aufgeführten Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität dieser Liste mit Produkten und Herstellern. Tarkett schließt, falls diese Produkte ihren Zweck nicht erfüllen, jegliche Haftung für seine eigenen Produkte aus. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers des Klebstoffs, der Nivelliermasse und der feuchtigkeitsbeständigen Oberflächenmembran sowie des ausführenden Unternehmens, sicherzustellen, dass die verwendeten Produkte für den Gebrauch geeignet sind und gemäß den Empfehlungen des Herstellers angewendet werden.

### A.4 Fußbodenheizung

Es ist unbedingt erforderlich, dass Fußbodenheizungen vor der Verlegung in Betrieb genommen wurden und ordnungsgemäß funktionieren. Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung 48 Stunden vor Beginn der Verlegung des Bodenbelags ausgeschaltet wird und mindestens 48 Stunden nach Abschluss der Verlegung ausgeschaltet bleibt. Während die Fußbodenheizung ausgeschaltet ist, sollten Sie bei Bedarf eine alternative Heizquelle bereitstellen, um sicherzustellen, dass der Verlegebereich auf einer konstanten Temperatur von 15 bis 28 °C gehalten wird. Erhöhen Sie die Temperatur über mehrere Tage hinweg allmählich um nur wenige Grad pro Tag, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Die Temperatur sollte niemals den von der Bodenbelagsbranche festgelegten Höchstwert von 27 °C an der Unterseite des Bodenbelags überschreiten ( **8** ).




## B – VERLEGUNG

### B.1 Verlegerichtung

Markieren Sie die Mittellinie und verlegen Sie die erste Reihe. Vermeiden Sie zu kurze Endstücke zu den Wänden hin.


In diesem Fall können Sie die Mittellinie verschieben.



### Planken


Verlegen Sie die Planken immer in der gleichen Richtung, um eine matte/glänzende Reflexion an der Oberfläche zu vermeiden

- Vermeiden Sie es bei Holzmustern, Planken mit demselben Muster nebeneinander zu verlegen.



### B.2 Verkleben

- Verwenden Sie zum Verkleben einen von Tarkett empfohlenen Tackifier (Fixierung). Tragen Sie in bestimmten Fällen mindestens 120 g/m<sup>2</sup> Fixierung mit einer mittelflorigen Walze (**13**) oder einer feinen Zahnkelle (Typ TKB A4; **14**) auf. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Fixierung auftragen, um eine korrekte Haftung zu gewährleisten.




- Die Planken Stoß an Stoß fest verlegen. Drücken Sie die Planken beim Verlegen mit der Hand an. Mit einem Anreibebrett andrücken, um eine korrekte Haftung zu gewährleisten.
- Hinweis: Unter bestimmten Bedingungen (Rampen, Podeste, Stufen) ist ein vollständig aushärtender Acrylkleber erforderlich. Verwenden Sie einen von Tarkett empfohlenen Acryl-Emulsionskleber.
- Tragen Sie 250 g/m<sup>2</sup> mit dem empfohlenen Spachtel TKB A2 auf.
- Achtung: Bei der Verlegung auf einem saugfähigen Untergrund (z. B. Holzplatten, Anhydrituntergrund) muss eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren. So behält die Fixierung ihre Haft Eigenschaften.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Klebstoffherstellers und beachten Sie die Trocken- und Verarbeitungszeiten des Klebstoffs.

Weitere Einzelheiten zum Verkleben finden Sie auf dem separaten Blatt:

Klebstoffempfehlungen [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Verlegungsmöglichkeiten

Beginnen Sie damit, die ersten Planken so zu platzieren, dass die Ecken auf die Mittellinie ausgerichtet sind (**10**, **15**). Verlegen Sie die ersten Planken von der Ausgangswand zur gegenüberliegenden Wand und achten Sie dabei auf die Verlegungsrichtung (**16**). Fahren Sie mit der Verlegung fort und arbeiten Sie in die andere Richtung zurück zur Ausgangswand (**17**).




## iD Square Mini-Plank


Wenn Sie eine seitliche Wand (18) erreichen oder auf ein Hindernis treffen, schneiden Sie die Planke mit der folgenden Anreißmethode:



- Legen Sie eine Planke so, dass sie Kontakt zur zuletzt verlegten Reihe hat (19).
- Legen Sie eine zweite Planke überlappend darüber, ausgerichtet an den zweiten Ecken (20).
- Schneiden Sie die erste Planke entlang der zweiten Planke (21).
- Die geschnittene Planke wird zur Referenz [A], die jetzt für alle Schnitte verwendet wird (22).
- Legen Sie nun eine neue Planke an die Stelle, an der sie verlegt werden soll, aber über die Planke der letzten Reihe. Verwenden Sie Planke A entlang der Wand, um die Planke zuzuschneiden (23).
- Nach dem Zuschneiden sollte die Planke perfekt an die Wand passen (24).



- Gehen Sie auf die gleiche Weise für alle Planken entlang dieser Wand und für die Planken zur Wand gegenüber der Ausgangswand vor.
- Legen Sie eine Planke entlang der letzten Reihe (25).
- Verwenden Sie die Referenz [A], um diese Planke zuzuschneiden (26).
- Nach dem Zuschneiden sollte die Planke perfekt an die Wand passen (27).



### C – NACH DEM VERLEGEN


**WICHTIG! Warten Sie 48 bis 72 Stunden, bevor Sie den Boden betreten oder Möbel hineinstellen.**

#### C.1 Verlegten Bodenbelag schützen

- Wenn nach der Verlegung weitere Arbeiten durchgeführt werden, sollte der Bodenbelag zum Schutz immer mit Span- oder Hartfaserplatten abgedeckt werden.
- Es darf kein Klebeband direkt auf den Bodenbelag geklebt werden.
- Ein frisch verlegter Bodenbelag sollte niemals zu früh mit schweren Rädern belastet werden, da dadurch der Klebstoff unter dem Bodenbelag herausgedrückt werden kann.

#### C.2 Erstreinigung

- Vor der Benutzung des neuen Bodenbelags wird eine Erstreinigung empfohlen.
- Klebstoffrückstände sollten mit Brennspritus und einem sauberen Tuch entfernt werden.
- Leichte Verschmutzung: Fläche saugen, wischen oder mit einem feuchtem Wischmopp von losem Schmutz und Baustaub befreien (30). Für große Flächen ist eine kombinierte Maschine sehr effektiv (kombinierte Scheuersaugmaschine/Trockner mit zylindrischen Bürsten für Sicherheitsbodenbeläge).



Hinweis: Auch wenn Tarkett Klebstoffe, Nivelliermassen und Abdichtungen einiger Hersteller auflistet, übernehmen wir keine Garantie für die aufgeführten Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität dieser Liste mit Produkten und Herstellern. Tarkett schließt, falls diese Produkte ihren Zweck nicht erfüllen, jegliche Haftung für seine eigenen Produkte aus. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers des Klebstoffs, der Nivelliermasse und der feuchtigkeitsbeständigen Oberflächenmembran sowie des ausführenden Unternehmens, sicherzustellen, dass die verwendeten Produkte für den Gebrauch geeignet sind und gemäß den Empfehlungen des Herstellers angewendet werden. Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Tarkett.

# iD Square Mini-Plank


UJUVAPIGALDATAVAD VINÜÜLPLAADID

06.2025

Paigaldusjuhend

## OLULINE!


- Veenduge, et kõiki spetsifikatsioone ja juhiseid järgitakse hoolikalt.
- Kui te pole paigalduse osas kindel, pöörduge oma Tarketti esindaja poole.
- See teave võib pideva täiustamise tõttu muutuda.
- Kasutage iga jätkupinna jaoks sama tooninumbrit.
- Hoidke kaste väikestes ühtlastes virnades (kõrgus maks 5 kasti).
- Enne ruumitemperatuuril (vähemalt 15 °C) paigaldamist laske põrandakattel vähemalt 24 tundi aklimatiseeruda.
- Aluspõrand peab olema sile, ühtlane, puhas, ilma jälgedeta (viltpliats, marker vms), terve, kuiv, tahke, kõva, konarusteta ja see ei tohi kokku puutuda niiskusega. Imendumist tuleb kontrollida ja reguleerida, et sellel oleks mõõdukalt imav aluspõrand.
- Kasutage ainult Tarketti soovitatud ja Loose-Lay Tiles paigaldamiseks väljatöötatud liime. Järgige alati liimitootja juhiseid ja soovitusi.
- Päikese kiirgusega kokkupuutuvate eripindade jaoks (talveaed ...) valige tootja soovitatud kohandatud liim.
- Töö tuleb lõpetada ülevaatamisega: veenduge, et äsja paigaldatud põrandal ei oleks liimijääke.



## A – ETTEVALMISTUS JA OLULINE TEAVE ENNE PAIGALDAMIST


### A.1 Aklimatiseerumine

Enne paigaldamist on oluline hoida materjali vähemalt 24 tundi ruumitemperatuuril vähemalt 15 °C juures (1); vt konkreetse riigi eeskirju). Seda temperatuuri tuleks hoida kogu paigalduse vältel.




### A.2 Toatemperatuuri tingimused

Aluspõranda minimaalne temperatuur peaks olema 12 °C ja ruumitemperatuur 15 °C (2). Soovitatav suhteline õhuniiskus ruumis peaks olema 35–65 % (vt iga riigi eeskirju). Laudu (või plaate) tuleks hoida tasasel pinnal pakendites, mis on asetatud korralikku virna (kuni 5 kasti kõrge).



### A.3 Aluspõranda seisukord

Aluspõrand peab olema tasane, täiesti lame, puhas, ilma jälgedeta (viltpliats, mistahes tüüpi marker, pastapliats, värv vms, mis võib imenduda ja põhjustada värvimuutusi) terve, kuiv, tahke, kõva, sile (imavust tuleb kontrollida) ja see ei tohi kokku puutuda niiskusega (3, 4, 5, 6 ja 7). Aluspõranda ettevalmistus/kuivus ja paigaldusprotseduurid peavad vastama kasutusriigis kehtivale asjakohasele standardile. Tahke aluspõranda kuivus peab standardi järgi katsetamisel jääma alla maksimaalse lubatud niiskustaseme. Näiteks Ühendkuningriigis peab betoonpindade suhteline niiskus olema alla 75% ja CCM meetodil alla 2%. Põhja-Ameerikas soovitab ASTM F-170 vee ja tsemendi suhteks 0,40–0,45.




## iD Square Mini-Plank

Enne tasandusegu valimist kontrollige, millist tüüpi liikumisega põrandakate pärast paigaldamist kokku puutub. Lateksiga tasandusegud ei sobi tiheda liiklusega kohtadesse, eriti kitsaste ratastega raskete objektide jaoks (vt EN 12 529, rullikud ja rattad). Kontrollige tasandusegu sobivust ja järgige tasandusegu tootja juhiseid. Tõstetud juurdepääsupõrandaid tuleb reguleerida, et vältida võimalikke kõrvalekaldeid sügavuses. Loodist väljas olevad ja kõikuvad elemendid põhjustavad põrandapinnal visuaalseid defekte. Vajadusel kasutage enne liimaine pealekandmist krunti, et saavutada mõõdukalt imav aluspõrand (nt puidust või anhüriidist juurdepääsupõrandal).

**Märkus:** vastutuse välistamine (liimid, tasandusegud jms) Ehkki Tarkett võib esitada liimide, tasandusegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantiid. Toodete ja tootjate loend ei ole tingimata kõikehõlmav ega ajakohane. Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote toimivuse eest koos ükskõik millise meie tootega. Liimi, tasandusegu ja pinna niiskuskindla membraani tootja ja põrandapaigaldaja vastutavad selle eest, et kasutatav toode oleks kasutamiseks sobiv ning et seda kasutatakse vastavalt tootja soovitudele.

### A.4 Põrandaküte


Enne põrandakatte paigaldamist on kohustuslik vaadata üle põrandaküttesüsteemid ja kontrollida nende korrektset toimimist. Veenduge, et põrandaküttesüsteem lülitatakse välja 48 tundi enne põrandakatte paigaldamise algust ning jääks väljalülitatuks vähemalt 48 tunniks pärast paigaldamise lõpetamist. Kui põrandaküttesüsteem on välja lülitatud, tuleb vajaduse korral kasutada alternatiivset kütteallikat, et tagada paigaldusalal püsiv temperatuur 15-28 °C. Tõstke temperatuuri paari päeva jooksul järk-järgult vaid mõne kraadi võrra päevas kuni saavutate soovitud ruumitemperatuuri. Põrandakatte pindmine temperatuur ei tohiks kunagi ületada põrandakatte tööstuse poolt kokkulepitut maksimaalset väärtust 27 °C (8).



## B – PAIGALDAMINE

### B.1 Paigaldussuund


Looge keskjoon ja paigaldage esimene rida. Vältige lühikesi lõikeid piki seinu. Sellisel juhul saate keskjoont nihutada.



### Lauad


Paigaldage laud samas suunas, et vältida mati/läikega pinna peegeldust.

- Puidumustri puhul vältige sama kujundusega laudade paigaldamist üksteise kõrvale.



### B.2 Liimimine

- Kasutage liimimiseks Tarketti soovitatud akrüüllimemulsiooni (Tackifier). Kandke peale vähemalt 120 g/m<sup>2</sup> kleepainet keskmise karvasusega rulli (13) või erijuhtudel peene soonega kaabitsa abil (tüüp TKB A4 14). Jälgige, et kannate peale piisavalt liimi, et tagada õige nakkumine.
- Paigaldage plaadid tihedalt servadest servadeni. Siluge neid paigaldamisel käega. Rullige raske rulliga, et tagada õige nakkumine.
- Märkus: Teatud tingimustel (rambid, platvormid, trepid) on vajalik täielikult kõvastuv akrüüllim.
- Kasutage Tarketti soovitatud akrüülemulsioonliimi.
- Kandke peale 250 g/m<sup>2</sup>, kasutades peenehambalist kaabitsat (tüüp TKB A2).
- Ettevaatust: paigaldamisel imavale aluspõrandale (nt puitpaneelid, anhüriidsubstraat) kandke sellele sobiv krunt, et reguleerida pinna imavust. Nii säilitab kleepaine oma nakkuvusomadused.
- Järgige alati liimitootja juhiseid ning pidage kinni liimi kuivamis- ja tööajast.




Lisateavet liimimise kohta leiate eraldi lehelt:

Liimisoovitused [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Paigaldusmeetod

Alustage, asetades esimesed laud nii, et nurgad on joondatud keskjoonega (10, 15). Paigaldage esimesed sambad algusseinast vastasseina, järgides paigaldussuunda (16). Jätka ke paigaldamist, liikudes teises suunas tagasi algusseina poole (17).




## iD Square Mini-Plank


Külgseina (18) või takistuseni jõudmisel lõigake lauda järgmise märkimismeetodiga:



- Paigutage laud kokkupuutesse viimase paigaldatud sambaga (19)
- Paigutage teine kattuma, joondades teise nurga (20)
- Lõigake esimest lauda piki teist lauda (21)
- Lõigatud lauast saab viide [A] mida saab nüüd kasutada kõigi lõigete jaoks (22)
- Paigutage nüüd uus laud sinna, kuhu see tuleb paigaldada, kuid viimase samba laua peale, kasutage lauda A piki seina, et lõigata lauda (23)
- Pärast lõikamist peab laud sobima ideaalselt seinaga (24)



- Toimige samamoodi kõigi selle seina laudadega ja algse seina vastas asuvate laudadega.
- Paigutage laud piki samba viimast (25)
- Kasutage selle laua lõikamiseks viidet [A] (26)
- Pärast lõikamist peab laud sobima ideaalselt seinaga (27)



### C – PÄRAST PAIGALDUST


**OLULINE! Oodake 48–72 tundi enne põrandal käimist või sellele mööbli paigaldamist.**

#### C.1 Paigalduse kaitse

- Kui pärast paigaldamist tehakse ehitustöid, peaks põrand olema alati kaitstud puitkiudplaadi või vineeriga.
- Maalriteipi ei tohi kleepida otse põrandale.
- Ärge kunagi lubage äsja paigaldatud põrandakattel varajases staadiumis rohket liikumist rataste või rullikutega, kuna see surub liimi põrandakatte alt välja.

#### C.2 Piirkonna esmane puhastamine

- Enne uue põrandakatte kasutuselevõttu on alati soovitatav ala esmane puhastamine.
- Liimijäägid tuleks eemaldada metüleeritud alkoholi ja puhta lapiga.
- Kergelt määrduvad põrandad: lahtise mustuse ja ehitustolmu eemaldamiseks puhastage ala tolmuimejaga, pühkige harjaga või puhastage niiske mopiga (30). Kombineeritud masin on väga efektiivne suurte alade jaoks (silindriliste harjadega kombineeritud pesur/kuivati ohutuspõrandate jaoks).



Märkus: Ehkki Tarkett võib esitada liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantiid. Toodete ja tootjate loend ei ole tingimata kõikehõlmav ega ajakohane. Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote toimivuse eest koos ükskõik millise meie tootega. Liimi, tasandussegu ja pinna niiskuskindla membraani tootja ja põrandapaigaldaja vastutavad selle eest, et kasutatav toode oleks kasutamiseks sobiv ning et seda kasutatakse vastavalt tootja soovitudele. Kui teil peaks olema kahtlusi või vajate selgitusi, pöörduge lisateabe saamiseks Tarketti kohaliku esindaja poole.

# iD Square Mini-Plank


ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ LOOSE-LAY

06/2025

Οδηγίες  
τοποθέτησης

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται προσεκτικά όλες οι προδιαγραφές και οδηγίες.
- Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Tarkett εάν δεν είστε σίγουροι για οποιοδήποτε μέρος της τοποθέτησης.
- Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε αλλαγές λόγω συνεχούς βελτίωσης.
- Χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό απόχρωσης για κάθε συνεχόμενη επιφάνεια.
- Φυλάσσετε τα κουτιά σε μικρές, τακτοποιημένες στοίβες (μέγ. ύψος 5 κιβώτια).
- Αφήστε το δάπεδο να εγκλιματιστεί για τουλάχιστον 24 ώρες πριν πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση σε θερμοκρασία δωματίου (τουλάχιστον 15°C).
- Το υπο-δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο, οριζόντιο, καθαρό, χωρίς σημάδια (όπως από μαρκαδόρους, ανεξίτηλους ή όχι), σταθερό, ξηρό, συμπαγές, σκληρό, λείο και να μην εκτίθεται σε υγρασία. Η απορροφητικότητα του υπο-δαπέδου πρέπει να ελέγχεται και να προσαρμόζεται ώστε να είναι μέτρια απορροφητικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κόλλες που συνιστώνται από την Tarkett και που έχουν αναπτυχθεί για πλακίδια βινυλίου Loose-Lay (χωρίς κόλλα). Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή της κόλλας.
- Για συγκεκριμένες περιοχές που εκτίθενται στο ηλιακό φως (χειμερινός κήπος...), επιλέξτε κατάλληλη κόλλα που συνιστάται από τους κατασκευαστές.
- Η εργασία πρέπει να ολοκληρώνεται με επιθεώρηση: βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κόλλας στο νέο δάπεδο.



## A – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

### A.1 Εγκλιματισμός


Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τις σανίδες για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την τοποθέτηση σε ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 15°C (1). Ανατρέξτε στους κανονισμούς κάθε χώρας). Αυτή η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης.



### A.2 Συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου

Η ελάχιστη θερμοκρασία του υπο-δαπέδου πρέπει να είναι 12°C και η θερμοκρασία δωματίου 15°C (2). Η συνιστώμενη σχετική υγρασία στο εσωτερικό του δωματίου πρέπει να είναι 35-65% (ανατρέξτε στους κανονισμούς κάθε χώρας).


Οι σανίδες πρέπει να αποθηκεύονται οριζόντια μέσα στις συσκευασίες τους, σε μικρές τακτοποιημένες στοίβες (μέγιστο 5 κουτιά ύψος).



### A.3 Συνθήκες υποστρώματος

Το υπο-δάπεδο πρέπει να είναι οριζόντιο, επίπεδο, καθαρό, απαλλαγμένο από σημάδια (όπως μαρκαδόρους, στυλό διαρκείας, μπογιά κ.λπ., που ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμό λόγω μετανάστευσης), σταθερό, ξηρό, συμπαγές, σκληρό, λείο (η απορροφητικότητα πρέπει να ελεγχθεί) και να μην εκτίθεται σε υγρασία (3, 4, 5, 6 και 7).

Η προετοιμασία/ξηρότητα του υπο-δαπέδου και οι διαδικασίες τοποθέτησης πρέπει να συμμορφώνονται με το εκάστοτε ισχύον πρότυπο στη χώρα χρήσης. Η ξηρότητα του συμπαγούς υπο-δαπέδου πρέπει να είναι κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο υγρασίας, σύμφωνα με τις μεθόδους ελέγχου του αντίστοιχου προτύπου. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η σχετική υγρασία των επιφανειών από σκυρόδεμα πρέπει να είναι κάτω από 75% και κάτω από 2% με τη μέθοδο CCM. Στη Βόρεια Αμερική, το ASTM F-170 συνιστά αναλογία νερού προς τσιμέντο 0,40 έως 0,45.




## iD Square Mini-Plank

Προτού επιλέξετε εξομαλυντικό κονίαμα, ελέγξτε τον τύπο της κυκλοφορίας στην οποία θα υποβληθεί το δάπεδο μετά την τοποθέτηση. Τα εξομαλυντικά κονιάματα με βάση το λάτεξ δεν είναι κατάλληλα για περιοχές με έντονη κυκλοφορία, ειδικά με τροχήλατο εξοπλισμό στενών και βαρέων τροχών (βλ. EN 12529, Τροχοί και ροδάκια). Ελέγξτε τη συμβατότητα εξομαλυντικού κονιάματος και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξομαλυντικού κονιάματος. Τα υπερυψωμένα δάπεδα πρέπει να προσαρμόζονται για να αποφεύγεται οποιαδήποτε απόκλιση στο βάθος. Τα μη επίπεδα και τα ταλαντευόμενα στοιχεία θα οδηγήσουν σε ορατά ελαττώματα στην επιφάνεια του δαπέδου. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε αστάρι για να έχετε ένα μέτρια απορροφητικό υπο-δάπεδο (για παράδειγμα σε ξύλινο ή δάπεδο ή υπερυψωμένο δάπεδο ανυδρίτη), πριν από την εφαρμογή της κόλλας tackifier.

**Σημείωση:** Αποποίηση ευθύνης (για κόλλες, εξομαλυντικά κονιάματα κ.λπ.) Παρόλο που η Tarkett ενδέχεται να παραθέτει επιλεγμένους κατασκευαστές και τύπους κολλών, εξομαλυντικών κονιαμάτων και επιφανειακών φραγμών υγρασίας, δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα αναφερόμενα προϊόντα. Δεν εγγυόμαστε ότι ο κατάλογος προϊόντων και κατασκευαστών είναι πλήρης ή ενημερωμένος. Η Tarkett δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα δεν αποδίδει σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα της. Αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή της κόλλας, του εξομαλυντικού κονιάματος και του επιφανειακού φραγμού υγρασίας, καθώς και του εργολάβου που θα τοποθετήσει το δάπεδο να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για χρήση και ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του εκάστοτε κατασκευαστή.

### A.4 Ενδοδαπέδια θέρμανση


Πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τεθεί σε λειτουργία τα ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης και να έχει διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία τους. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι απενεργοποιημένο 48 ώρες πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου και ότι θα παραμείνει απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης. Όσο το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι απενεργοποιημένο, θα πρέπει, εάν απαιτείται, να παρέχεται εναλλακτική πηγή θέρμανσης, για να διασφαλιστεί ότι ο χώρος τοποθέτησης διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία 15-28°C. Αυξήστε σταδιακά τη θερμοκρασία σε διάστημα αρκετών ημερών κατά λίγους μόνο βαθμούς την ημέρα, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της επένδυσης δαπέδου δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνει το συμφωνημένο μέγιστο όριο των 27°C, όπως έχει καθοριστεί από τη βιομηχανία επενδύσεων δαπέδων (8).



## B – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

### B.1 Κατεύθυνση τοποθέτησης


Δημιουργήστε τη μεσαία γραμμή και τοποθετήστε την πρώτη σειρά. Αποφύγετε την τοποθέτηση πολύ μικρών κομματιών κατά μήκος των τοίχων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να μετατοπίσετε τη μεσαία γραμμή.



### Σανίδες


Τοποθετήστε τις σανίδες στην ίδια κατεύθυνση για να αποφύγετε ματ/γυαλιστερή αντανάκλαση στην επιφάνεια.

- Για μοτίβα ξύλου, αποφεύγετε την τοποθέτηση σανίδων με το ίδιο σχέδιο τη μία δίπλα στην άλλη.



### B.2 Συγκόλληση

- Ακρυλική κόλλα προσωρινής πρόσφυσης (tackifier) που συνιστάται από την Tarkett. Εφαρμόστε τουλάχιστον 120 g/m<sup>2</sup> κόλλας tackifier με ένα ρολό μεσαίας τρίχας (13) ή σπάτουλα με λεπτές εγκοπές (τύπος ΤΚΒ Α4; 14) σε ειδικές περιπτώσεις.




- Φροντίστε να εφαρμόσετε αρκετή ποσότητα κόλλας για να διασφαλίσετε σωστή συγκόλληση.
- Τοποθετήστε τα πλακίδια με τις ακμές τους σε απόλυτη επαφή. Πιέστε τα πλακίδια με το χέρι ώστε να ισοπεδωθούν καθώς τοποθετούνται. Περάστε με βαρύ ρολό για να διασφαλίσετε τη σωστή συγκόλληση.
- Σημείωση: Υπό συγκεκριμένες συνθήκες (ράμπες, εξέδρες, σκαλοπάτια) απαιτείται ακρυλική κόλλα πλήρους πήξης. Χρησιμοποιήστε ακρυλική γαλακτωματοποιημένη κόλλα που συνιστάται από την Tarkett.
- Εφαρμόστε 250 g/m<sup>2</sup> χρησιμοποιώντας σπάτουλα με λεπτές εγκοπές (τύπος ΤΚΒ Α2).
- Προσοχή: κατά την τοποθέτηση σε απορροφητικό υπο-δάπεδο (π.χ. ξύλινες πλάκες, υπόστρωμα ανυδρίτη), εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι για τη ρύθμιση της απορροφητικότητάς του. Με αυτόν τον τρόπο, το tackifier θα διατηρήσει τις συγκολλητικές του ιδιότητες.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της κόλλας και τηρείτε τον χρόνο στεγνώματος και εφαρμογής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκόλληση, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο οδηγιών: Συστάσεις συγκολλητικών υλικών [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Μέθοδος τοποθέτησης

Ξεκινήστε τοποθετώντας τις πρώτες σανίδες με τις γωνίες ευθυγραμμισμένες στη μεσαία γραμμή (10, 15). Τοποθετήστε τις πρώτες στήλες από τον τοίχο εκκίνησης προς τον απέναντι τοίχο, τηρώντας την κατεύθυνση τοποθέτησης (16). Συνεχίστε την τοποθέτηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιστρέφοντας προς τον τοίχο εκκίνησης (17).




## iD Square Mini-Plank


Όταν φτάσετε σε πλευρικό τοίχο (18) ή εμπόδιο, κόψτε τη σανίδα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο χάραξης:



- Τοποθετήστε μια σανίδα σε επαφή με την τελευταία στήλη που έχει τοποθετηθεί (19)
- Τοποθετήστε μια δεύτερη που να την επικαλύπτει, ευθυγραμμισμένη με τις δεύτερες γωνίες (20)
- Κόψτε την πρώτη σανίδα κατά μήκος της δεύτερης (21)
- Η κομμένη σανίδα χρησιμεύει πλέον ως αναφορά [A] για όλες τις επόμενες κοπές (22)
- Τοποθετήστε τώρα μια νέα σανίδα στη θέση που πρόκειται να τοποθετηθεί, πάνω από τη σανίδα της τελευταίας στήλης, και χρησιμοποιήστε τη σανίδα A κατά μήκος του τοίχου για να σημαδέψετε και να κόψετε τη σανίδα (23)
- Μετά την κοπή, η σανίδα θα πρέπει να εφαρμόζει τέλεια στον τοίχο (24)



- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για όλες τις σανίδες κατά μήκος αυτού του τοίχου και για τις σανίδες που φτάνουν στον απέναντι τοίχο από τον τοίχο εκκίνησης
- Τοποθετήστε μια σανίδα κατά μήκος της τελευταίας της στήλης (25)
- Χρησιμοποιήστε τη σανίδα αναφοράς [A] για να κόψετε αυτήν τη σανίδα (26)
- Μετά την κοπή, η σανίδα πρέπει να εφαρμόζει τέλεια στον τοίχο (27)



### Γ – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Περιμένετε 48 έως 72 ώρες προτού επιτρέψετε την κυκλοφορία πεζών ή τη μετακίνηση επίπλων.

#### Γ.1 Προστασία της τοποθέτησης

- Εάν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες στον χώρο μετά την τοποθέτηση, το δάπεδο πρέπει πάντα να προστατεύεται με φύλλα ινσανίδας ή κόντρα πλακέ.
- Χαρτοταινία κάλυψης δεν πρέπει να επικολλάται απευθείας στο δάπεδο.
- Μην υποβάλετε ποτέ μια επίστρωση δαπέδου που έχει τοποθετηθεί πρόσφατα σε έντονη κυκλοφορία με τροχήλατα φορτία σε πρώιμο στάδιο, καθώς αυτό θα προκαλέσει μετατόπιση της κόλλας από το υπόστρωμα.

#### Γ.2 Αρχικός καθαρισμός του χώρου τοποθέτησης

- Συνιστάται πάντα ένας αρχικός καθαρισμός του χώρου πριν από την παράδοση προς χρήση της νέας επένδυσης δαπέδου.
- Τα υπολείμματα κόλλας πρέπει να αφαιρούνται με οινόπνευμα (αλκοόλη) και καθαρό πανί.
- Ελαφρώς λερωμένα δάπεδα: σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα, απλή σκούπα ή υγρό σφουγγάρισμα για την απομάκρυνση χαλαρής βρωμιάς και οικοδομικής σκόνης (30). Ένα συνδυαστικό μηχάνημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για μεγάλες επιφάνειες (πλυντήριο/στεγνωτήριο με κυλινδρικές βούρτσες, κατάλληλο για δάπεδα ασφαλείας).



Σημείωση: Παρόλο που η Tarkett παραθέτει επιλεγμένους κατασκευαστές και τύπους συγκολλητικών υλικών, κονιαμάτων ευθυγράμμισης και μεμβρανών στεγανοποίησης επιφάνειας, δεν παρέχουμε εγγύηση για τα προϊόντα που παρατίθενται. Δεν εγγυόμαστε ότι ο κατάλογος προϊόντων και κατασκευαστών είναι πλήρης ή ενημερωμένος. Η Tarkett δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα δεν αποδίδει σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα της. Αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του συγκολλητικού υλικού, του κονιαμάτος ευθυγράμμισης και της μεμβράνης στεγανοποίησης επιφάνειας καθώς και του εργολάβου που θα τοποθετήσει το δάπεδο να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για χρήση και ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του εκάστοτε κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή διευκρινίσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Tarkett για περισσότερες πληροφορίες.

# Minilama iD Square


LOSETAS VINÍLICAS AUTOPORTANTES

06/2025

Instrucciones  
de instalación

## ¡IMPORTANTE!


- Asegúrese de leer y seguir detenidamente todas las instrucciones de uso y especificaciones de producto.
- Contacte con su representante de Tarkett si le surgen dudas en cualquier momento de la instalación.
- Esta información está sujeta a modificaciones por mejora del producto.
- Utilice el mismo número de lote para cada superficie continua.
- Almacene las cajas bien ordenadas y apiladas en montones pequeños (máx. 5 cajas de altura).
- Deje que el producto se aclimate a la temperatura ambiente (mínimo 15 °C) durante al menos 24 horas antes de colocarlo en el lugar elegido.
- El suelo base debe estar plano, nivelado, limpio, firme, seco, sólido, duro, liso y sin marcas (de rotulador u otros marcadores) ni exposición a humedades. También se debe comprobar la capacidad de absorción del suelo base y ajustarla de modo que sea absorbente pero solo de forma moderada.
- Emplee solo aquellos adhesivos recomendados por Tarkett, ya que han sido desarrollados expresamente para la instalación de losetas autoportantes. Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante del adhesivo.
- Para zonas específicas donde se espere mayor exposición solar (una terraza o porche acristalado, por ejemplo), elija un adhesivo adaptado a tal fin e igualmente recomendado por el fabricante.
- Tras la instalación, realice una revisión final: asegúrese de que en el suelo recién puesto no quedan restos de adhesivo.



## A – PREPARACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

### A.1 Aclimatación


Es importante almacenar las lamas durante al menos 24 horas antes de la instalación a una temperatura ambiente mínima de 15 °C (1; consulte la normativa de cada país). Esta temperatura debe mantenerse durante toda la instalación.



### A.2 Condiciones ambientales de la habitación

La temperatura mínima del suelo base debe ser de 12 °C y la temperatura ambiente de 15 °C (2). La humedad relativa recomendada en el interior de la sala debe ser del 35-65 % (consulte la normativa de cada país).

Las lamas deben almacenarse planas dentro de su embalaje, en pequeños montones ordenados (altura máx. de 5 cajas).



### A.3 Calidad del suelo base

El suelo base debe ser plano, estar limpio, libre de residuos y marcas (de rotuladores, marcadores, bolígrafos, pintura, etc. que pudieran causar decoloración por migración), estable, seco, sólido, duro, liso (es necesario comprobar la capacidad de absorción) y no expuesto a la humedad (3, 4, 5, 6 y 7).

La preparación/secado del suelo base y los procedimientos de instalación deben realizarse conforme a la norma vigente en el país en el que se utilice. La sequedad de un suelo base macizo deberá ser inferior al nivel máximo de humedad permitido cuando se sometió a ensayo de acuerdo con dicha norma. Por ejemplo, en el Reino Unido, la humedad relativa de las superficies de hormigón debe estar por debajo del 75 % o ser menor del 2 % si se usa el método CCM. En América del Norte, la ASTM F-170 recomienda una relación agua-cemento de 0,40 a 0,45.




## Minilama iD Square

Antes de seleccionar un compuesto para aislar la superficie, compruebe a qué tipo de tráfico se someterá el revestimiento del suelo una vez instalado. Los compuestos de látex para aislar la superficie no son adecuados para áreas con un tráfico intenso, especialmente tráfico pesado y con ruedas estrechas (consulte la norma EN 12529, Ruedas y soportes rodantes). Compruebe la compatibilidad con la pasta niveladora y siga las instrucciones del fabricante de la pasta niveladora. Los suelos técnicos deben ajustarse para evitar cualquier desviación de profundidad. Los desniveles y los elementos inestables provocarían defectos visuales en la superficie del suelo. Si es necesario, utilice una imprimación para tener un suelo base que sea absorbente pero solo de forma moderada (en suelos de acceso de madera o anhídrido, por ejemplo) antes de aplicar el adhesivo.

**Nota:** exoneración de responsabilidad (adhesivos, pastas niveladoras, etc.) Aunque Tarkett incluye una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie, no se hace responsable de las consecuencias del uso de los productos mencionados. Tarkett tampoco garantiza que la lista de productos y fabricantes esté completa o actualizada. Tarkett no aceptará responsabilidad alguna respecto de cualquiera de estos productos si no cumplen con la función esperada al usarse conjuntamente con uno de sus suelos. Es responsabilidad del fabricante o proveedor de estos adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie garantizar que los productos utilizados son los apropiados y que se aplican conforme a las recomendaciones del fabricante.

### A4. Calefacción radiante


Es imprescindible poner en marcha los sistemas de suelo radiante y comprobar que funcionan correctamente antes de la instalación del revestimiento del suelo. Asegúrese de que el sistema de calefacción radiante se desconecte 48 horas antes de que comience la instalación del revestimiento del suelo y de que permanezca apagado durante al menos 48 horas después de terminar la instalación. Mientras el sistema de calefacción radiante esté apagado, debe instalarse una fuente de calefacción alternativa, si es necesario, para garantizar que la zona de instalación se mantenga a una temperatura constante de 15-28 °C. Aumente gradualmente la temperatura en unos pocos grados al día durante varios días hasta alcanzar la temperatura ambiente deseada. La temperatura nunca debería exceder el máximo acordado por el sector de revestimientos de pavimento de 27 °C en la superficie del revestimiento de pavimento ( 8 ).



## B – INSTALACIÓN

### B.1. Sentido de instalación


Cree la línea central e instale la primera fila. Evite los cortes cortos a lo largo de las paredes. En este caso, puede desplazar la línea central.



### Lamas


Instale las lamas siempre en el mismo sentido para evitar reflejos mate/brillantes procedentes de la superficie.

- Para patrones en madera, evite instalar lamas con el mismo diseño una al lado de la otra.



### B2. Encolado

- A la hora de pegar, utilice un adhesivo acrílico recomendado por Tarkett. Aplique como mínimo 120 g/m<sup>2</sup> de adhesivo con un rodillo de pelo medio ( 13 ) o una espátula de diente fino (tipo TKB A4; 14 ) en casos específicos. Tenga cuidado de aplicar suficiente adhesivo para garantizar una adherencia correcta.




- Instale las losetas borde con borde, muy ajustadas. Aplánelas con la mano a medida que las va colocando. Pase un rodillo pesado para garantizar una adherencia correcta.
- Nota: en determinadas condiciones (rampas, podios, peldaños), es necesario un adhesivo acrílico de fraguado completo. Utilice un adhesivo de emulsión acrílica recomendado por Tarkett.
- Aplique 250 g/m<sup>2</sup> con una paleta de dientes finos (tipo TKB A2).
- Precaución: al instalar sobre un suelo base absorbente (por ejemplo, paneles de madera, sustrato de anhídrido), aplique una imprimación adaptada para regular su capacidad de absorción. De este modo, el adhesivo mantendrá sus propiedades adhesivas.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante del adhesivo y respete sus tiempos de apertura y de secado.

Para obtener más información sobre los adhesivos, consulte el archivo específico independiente creado a este fin: Recomendaciones de adhesivos [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Método de instalación

Empiece colocando las primeras lamas con las esquinas alineadas en la línea central ( 10, 15 ). Instale las primeras columnas desde la pared de inicio hasta la pared opuesta, respetando la dirección de colocación ( 16 ). Continúe con la instalación, volviendo hacia la pared de inicio ( 17 ).




## Minilama iD Square


Cuando llegue a una pared lateral (18) o a un obstáculo, corte la lama con el siguiente método:



- Coloque una lama en contacto con la última columna instalada (19)
- Coloque una segunda lama superpuesta, alineándola por las esquinas (20)
- Corte la primera lama a lo largo de la segunda (21)
- La lama cortada se convierte en la referencia [A] que se utilizará ahora para todos los cortes (22)
- Coloque una nueva lama en su posición, pero sobre la lama de la última columna; utilice la lama A a lo largo de la pared para realizar el corte de la lama (23)
- Después de cortar, la lama debe encajar perfectamente contra la pared (24)



- Realice el mismo procedimiento para todas las lamas a lo largo de esta pared y para las lamas que lleguen a la pared opuesta a la pared de inicio.
- Coloque una lama a lo largo de la última de las columnas (25)
- Utilice la referencia [A] para cortar esta lama (26)
- Después de cortar, la lama debe encajar perfectamente contra la pared (27)



### C – DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN


**¡IMPORTANTE! Espere entre 48 y 72 horas antes de permitir que nadie entre en la habitación o colocar mobiliario.**

#### C.1 Protección de la instalación

- Si se llevan a cabo obras después de la instalación, deberá proteger siempre el suelo cubriéndolo con algún tipo de tablero o lámina de contrachapado.
- Bajo ningún concepto se debe pegar cinta adhesiva directamente en el suelo.
- No someta nunca un suelo de nueva instalación a mucho tránsito (especialmente rodado) al principio, puesto que el adhesivo podría aflorar de debajo del pavimento.

#### C.2. Limpieza inicial de la estancia

- Recomendamos realizar una limpieza inicial de la habitación antes de que el nuevo pavimento esté listo para su uso.
- Si quedara adhesivo residual, puede eliminarlo con alcohol metilado y un paño limpio.
- Suelos ligeramente sucios: aspire o barra y pase una mopa húmeda sobre el área afectada para eliminar restos de suciedad y polvo de obra (30). Una máquina combinada resulta muy eficaz en grandes superficies (p. ej., una máquina de limpieza industrial que aspire, friegue y seque con cepillos cilíndricos para suelos antideslizantes).



Nota: Aunque Tarkett incluye una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie, no se hace responsable de las consecuencias del uso de los productos mencionados. Tarkett tampoco garantiza que la lista de productos y fabricantes esté completa o actualizada. Tarkett declina cualquier responsabilidad en el caso de que estos no desempeñen su función junto con ninguno de sus productos. Es responsabilidad del fabricante del adhesivo, compuesto de nivelación y membrana antihumedad y del contratista del suelo asegurarse de que los productos que se utilizan son adecuados para su uso y aplicación de conformidad con las recomendaciones de los fabricantes. Si necesita cualquier aclaración o tiene alguna duda, contacte con su representante local de Tarkett.

# Mini-planche iD Square


DALLES EN VINYLE EN POSE LIBRE

06/2025

Guide de pose

## IMPORTANT !


- Assurez-vous de suivre méticuleusement toutes les indications et instructions.
- Contactez votre représentant commercial Tarkett si vous avez des doutes sur l'installation.
- Ces informations sont susceptibles d'être modifiées pour répondre à un souci d'amélioration continue.
- Utilisez le même numéro de nuance pour chaque surface continue.
- Rangez les boîtes en petites piles (max. 5 boîtes de haut).
- Laissez le revêtement de sol s'acclimater à la température ambiante durant au moins 24 h avant la pose (15 °C minimum).
- Le sous-plancher doit être plan, de niveau, propre, sans trace (pas de stylo, de marqueur, etc.), solide, sec, dur, lisse et sans humidité. La capacité d'absorption doit être contrôlée et réglée pour avoir un sous-plancher modérément absorbant.
- Utilisez uniquement les adhésifs recommandés par Tarkett et mis au point pour l'installation des dalles en pose libre. Il convient de toujours suivre les instructions et les recommandations du fabricant de l'adhésif.
- Pour les zones spécifiques exposées à la lumière du soleil (vérandas par ex.), sélectionnez un adhésif adapté recommandé par les fabricants.
- Le travail de pose devra être inspecté à la fin : il faut s'assurer que le sol nouvellement posé est exempt de résidus de colle.



## A – PRÉPARATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT LA POSE


### A.1 Acclimatation

Il est important de stocker les lames pendant au moins 24 heures à une température ambiante minimale de 15 °C avant la pose (1 ; voir la réglementation du pays). Cette température doit être maintenue tout au long de l'installation.



### A.2 Température de la pièce

La température minimale du sous-plancher doit être de 12 °C et la température ambiante de 15 °C (2). L'humidité relative recommandée à l'intérieur de la pièce doit être comprise entre 35 et 65 % (voir la réglementation du pays). Les dalles doivent être rangées à plat dans leur emballage et empilées (hauteur 5 boîtes max.).




### A.3 Qualité du support

Le sous-plancher doit être de niveau, plat, propre, exempt de marques (pas de feutre, de marqueur de tout type, stylo-bille, peinture, etc. qui pourraient provoquer une décoloration due à la migration), en bon état, sec, solide, dur, lisse (l'absorption doit être vérifiée) et ne pas être exposé à l'humidité (3, 4, 5, 6 et 7).

La préparation/la siccité du sous-plancher et les procédures d'installation doivent être conformes à la norme en vigueur dans le pays d'utilisation. La siccité d'un sous-plancher solide doit être inférieure au taux d'humidité maximal autorisé lorsque testée selon cette norme.

Par ex. au Royaume-Uni, l'humidité relative des surfaces en béton doit être inférieure à 75 % et inférieure à 2 % avec la méthode CCM.

En Amérique du Nord, la norme ASTM F-170 recommande un rapport eau-ciment de 0,40 à 0,45.



## Mini-planche iD Square


Avant de choisir un produit de lissage, vérifiez le type de trafic auquel le revêtement de sol sera soumis une fois installé. Les enduits de lissage au latex ne conviennent pas aux zones à trafic intense, en particulier les zones de circulation intense avec roues étroites et lourdes (voir EN 12529, Roulettes et roues). Vérifiez que l'enduit de ragréage est compatible et suivez les instructions du fabricant.

Les planchers surélevés doivent être ajustés pour éviter tout écart de profondeur. Des éléments inégaux et oscillants entraîneraient des défauts visuels sur la surface du sol. Si nécessaire, utilisez un primaire pour obtenir un support modérément absorbant (sur un plancher en bois ou en anhydride, par exemple) avant l'application de l'adhésif.

**Remarque :** exclusion de responsabilité (adhésifs, enduits de ragréage, etc.) Bien que Tarkett propose une sélection de fabricants et de types d'adhésifs, d'enduits de ragréage et de membranes hydrofuges nous ne garantissons pas les produits listés. La liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être complète ni actuelle. Tarkett n'accepte aucune responsabilité pour ces produits s'ils ne fonctionnent pas en association avec les siens. Il est de la responsabilité du fabricant de l'adhésif, de l'enduit de ragréage et de la membrane hydrofuge et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol de s'assurer que les produits sont utilisés correctement et conformément aux recommandations des fabricants.

### A.4 Chauffage au sol


Il est impératif que les systèmes de chauffage au sol aient été préalablement mis en service et qu'ils fonctionnent correctement avant la pose du revêtement de sol. Assurez-vous que le système de chauffage au sol est éteint 48 heures avant le début de la pose du revêtement de sol et qu'il le reste pendant au moins 48 heures après la fin de la pose. Lorsque le système de chauffage au sol est éteint, une source de chauffage alternative doit être fournie, si besoin est, pour s'assurer que la zone de pose soit maintenue à une température constante de 15-28 °C. Augmentez progressivement la température de quelques degrés par jour sur plusieurs jours jusqu'à ce que la température ambiante souhaitée soit atteinte. La température ne doit jamais dépasser le maximum de 27 °C convenu par l'industrie des revêtements de sol sur la face inférieure du revêtement de sol ( 8 ).



## B – POSE

### B.1 Sens de la pose


Créez la ligne centrale et installez la première rangée. Évitez les coupes courtes le long des murs. Dans ce cas, vous pouvez décaler la ligne centrale.



### Lames


Posez les lames dans le même sens pour éviter tout reflet mat/brillant de la surface.

- Pour un motif en bois, évitez de poser des lames avec le même design côte à côte.



### B.2 Collage

- Collez avec une émulsion adhésive acrylique (agent tackifiant) recommandée par Tarkett. Dans certains cas, appliquer au moins 120 g/m<sup>2</sup> d'adhésif collant à l'aide d'un rouleau à poils moyens ( 13 ) ou d'une spatule fine (type TKB A4 ; 14 ). Prendre soin d'appliquer suffisamment d'adhésif pour assurer un bon collage.




- Posez les dalles bord à bord, serrées. Les aplatir à la main au fur et à mesure de leur mise en place. Aplatir avec un rouleau lourd pour assurer un bon collage.
- Remarque : Dans certaines conditions (rampes, podiums, marches), un adhésif acrylique à prise complète est nécessaire. Utilisez une émulsion adhésive acrylique recommandée par Tarkett.
- Appliquez 250 à 350 g/m<sup>2</sup> à l'aide d'une spatule légèrement dentelée (type TKB A2).
- Attention : si le sous-plancher est un support absorbant (panneaux de bois, support en anhydride, par exemple), appliquer un primaire adapté pour réguler son absorption. De cette manière, l'adhésif conservera ses propriétés d'adhérence.
- Suivez toujours les instructions du fabricant de l'adhésif et respectez le temps de traitement et de séchage de l'adhésif.

Pour plus de détails sur le collage, veuillez vous référer à la fiche séparée :

Recommandations pour la pose d'adhésifs [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Méthode d'installation

Commencez par placer les premières lames avec les coins alignés sur la ligne centrale ( 10 , 15 ). Installez les premières colonnes du mur de départ au mur opposé, en respectant le sens de pose libre ( 16 ). Poursuivez l'installation en revenant dans l'autre sens au mur de départ ( 17 ).




## Mini-planche iD Square


Lorsque vous atteignez un mur latéral (18) ou un obstacle, coupez la lame en utilisant la méthode de traçage suivante :



- Placez une lame en contact avec la dernière colonne installée (19)
- Placez une deuxième de manière chevauchée et alignée sur les deuxièmes coins (20)
- Coupez la première lame le long de la deuxième (21)
- La lame coupée devient la référence [A] à utiliser pour toutes les autres coupes (22)
- Placez maintenant une nouvelle lame à l'endroit où elle doit être posée, mais sur la lame de la dernière colonne ; utilisez la lame A le long du mur pour couper la lame (23)
- Après la découpe, la lame doit être parfaitement ajustée au mur (24)



- Procédez de la même manière pour toute la lame le long de ce mur et pour les lames qui atteignent le mur opposé au premier
- Placez une lame le long de la dernière de la colonne (25)
- Utilisez la référence [A] pour découper cette lame (26)
- Après la découpe, la lame doit être parfaitement ajustée au mur (27)



### C – APRÈS LA POSE


**IMPORTANT ! Attendez 48 à 72 heures avant d'autoriser tout passage de personnes ou déplacement de mobilier.**

#### C.1 Protection après la pose

- Si des travaux doivent être effectués après la pose, le sol doit toujours être protégé en le recouvrant d'un panneau dur ou d'une planche en contreplaqué.
- Ne collez pas du ruban de masquage directement sur le sol.
- Ne soumettez jamais un revêtement de sol venant d'être posé trop tôt à une circulation intense avec des roues/roulettes par ex., car cela pousserait l'adhésif sous le revêtement de sol.

#### C.2 Nettoyage initial du site

- Il est toujours recommandé de procéder à un nettoyage initial de la zone concernée avant de commencer la pose du nouveau revêtement de sol.
- Éliminer les résidus d'adhésif à l'aide d'alcool à brûler et d'un chiffon propre.
- Sols légèrement sales : aspirer, balayer ou passer une serpillière humide pour éliminer la saleté et la poussière. (30). Une machine de nettoyage professionnelle est très efficace pour les grandes surfaces (autolaveuse/sècheuse combinée avec brosses cylindriques pour sol antidérapant).



Remarque : Bien que Tarkett propose une sélection de fabricants et de types d'adhésifs, d'enduits de ragréage et de membranes hydrofuges, nous ne garantissons pas les produits mentionnés. La liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être complète ni actuelle. Tarkett n'accepte aucune responsabilité pour ces produits s'ils ne fonctionnent pas en association avec les siens. Il est de la responsabilité du fabricant de l'adhésif, de l'enduit de ragréage et de la membranehydrofuge et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol de s'assurer que les produits sont utilisés correctement et conformément aux recommandations des fabricants. En cas de doutes ou besoin de précisions, ne pas hésiter à contacter son représentant Tarkett pour obtenir plus d'informations.

# iD Square minipalló


LAZA FEKTETÉSŰ VINYL LAPOK

2025/06

Fektetési  
útmutató

## FONTOS!


- Gondoskodjon arról, hogy minden előírást és utasítást gondosan betartsanak.
- Forduljon a Tarkett területi képviselőjéhez, ha a fektetés bármely lépésével kapcsolatban bizonytalan.
- Ez az információ a folyamatos fejlesztés miatt változhat.
- Minden egybefüggő felülethez használja ugyanazt az árnyalatszámot.
- A dobozokat tárolja kis (max. 5 doboz magasságú), rendezett halmokban.
- Fektetés előtt hagyja a padlóburkolatot szobahőmérsékleten (minimum 15 °C) legalább 24 órán át akklimatizálódni.
- A hordozófelületnek simának, laposnak, tisztának, jelzésektől (filctoll, jelölő stb.) mentesnek, épnek, száraznak, szilárdnak, keménynek, egyenletesnek és nedvességtől védettnek kell lennie. A nedvszívó képességet ellenőrizni kell, és úgy kell beállítani, hogy a hordozófelület mérsékelten nedvszívó legyen.
- Csak a Tarkett által ajánlott, és laza fektetésű lapok lerakásához tervezett ragasztószereket használja. Kövesse mindig a gyártó utasításait és ajánlásait.
- Napfénynek kitett területek (télikertek stb.) estén válasszon a gyártók által ajánlott alkalmas ragasztót.
- A munkát ellenőrzéssel kell befejezni: győződjön meg arról, hogy a lefektetett padlón nincsenek ragasztószerek-maradványok.



## A – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FEKTETÉS ELŐTTI FONTOS TUDNIVALÓK

### A.1 Akklimatizálás


Fontos, hogy a pallókat a fektetés előtt legalább 24 órán át minimum 15 °C-os hőmérsékleten tárolják (1); lásd az egyes országok előírásait). Ezt a hőmérsékletet a fektetés időtartama alatt is fenn kell tartani.



### A.2 A helyiség hőmérsékletére vonatkozó feltételek

Az aljzat hőmérsékletének legalább 12 °C-nak, a helyiség hőmérsékletének pedig legalább 15 °C-nak kell lennie (2). Az ajánlott relatív páratartalom a helyiségben 35-65% (lásd az egyes országokra vonatkozó szabályokat).

A pallókat lapos felületen, a csomagolásukban kell tárolni, kisebb rakatokban (max. 5 doboz magasságban).




### A.3 Az aljzatra vonatkozó feltételek

Az aljzatnak vízszintesnek, simának, laposnak, tisztának, elszíneződést okozó jelzésektől (filctoll, jelölő, golyóstoll, festék stb.) mentesnek, épnek, száraznak, szilárdnak, keménynek, egyenletesnek (a nedvszívó képességet ellenőrizni kell) és nedvességtől védettnek kell lennie (3, 4, 5, 6 és 7).

Az aljzat előkészítésének/szárazságának és a fektetési eljárásoknak meg kell felelniük a felhasználás országában jelenleg érvényes szabványoknak. A szilárd aljzat szárazságra vonatkozó értékének az említett szabványoknak megfelelő vizsgálat során a megengedett maximális nedvességtartalom alatt kell lennie.

Például az Egyesült Királyságban a betonfelületek relatív páratartalmának 75% alatt kell lennie, a CCM-módszerrel pedig 2% alatt. Észak-Amerikában az ASTM F-170 szabvány 0,40 és 0,45 közötti víz-cement arányt ajánl.



## iD Square minipalló


Mielőtt kiválasztja a glettelőanyagot, ellenőrizze, hogy a padlóburkolat milyen igénybevételnek lesz kitéve a fektetés után. A latex simítóanyagok nem alkalmasak olyan területeken, ahol nagy a forgalom, és amelyen nehéz, keskeny nyomtávú kerek eszközöket használnak (lásd EN 12529, görgők és kerek). Ellenőrizze az szintező anyagkeverék megfelelőségét, és tartsa be az anyag gyártójának utasításait.

Az emelvényeket úgy kell beállítani, hogy elkerülhető legyen a mélységbeli eltérés. A szintkülönbségek és a billegő elemek vizuális hibákhoz vezetnének a padlóburkolat felületen. Szükség esetén a csúszásgátló felvitele előtt használjon alapozót, hogy az aljzat mérsékelten nedvszívó legyen (például fa vagy anhidrid padlón).

**Megjegyzés:** felelősség kizárása (ragasztók, szintező anyagkeverékek stb.) Bár a Tarkett útmutatóiban hivatkozhat különböző ragasztók, szintező anyagkeverékek és felületi szigetelőfóliák gyártóira és típusaira, a felsorolt termékekért nem vállalunk semmilyen felelősséget. A termékek és gyártók listájának teljessége és aktualitása nem garantált. A Tarkett nem vállal felelősséget ezeknek a termékeknek a teljesítményéért más termékekkel együtt történő használat esetén. A ragasztószer, a szintező anyagkeverék és a felületi szigetelőfólia gyártójának, valamint a burkolást végző vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy az alkalmazott termékek felhasználása a gyártók ajánlásaival összhangban történjen.

### A.4 Padlófűtés


Fontos, hogy a padlófűtési rendszereket a padlóburkolat fektetése előtt helyezték üzembe és ellenőrizzék, hogy ezek megfelelően működnek. Gondoskodjon arról, hogy a padlófűtés a padlóburkolat fektetését megelőző és az azt követő 48 órán át ki legyen kapcsolva. Amíg a padlófűtés ki van kapcsolva, szükség esetén alternatív fűtést kell biztosítani, hogy a beépítési terület hőmérséklete állandó, kb. 15–28 °C-os maradjon. Több napon át, naponta csak néhány fokkal, fokozatosan növelje a hőmérsékletet, amíg el nem éri a kívánt értéket. A hőmérséklet soha nem haladhatja meg a burkolóanyag-ipar által elfogadott maximális 27 °C-ot a padlóburkolat felületén (8).



## B – FEKTETÉS

### B.1 A fektetés iránya


Hozza létre a középvonalat, és fektesse le az első sort. Kerülje a rövid darabok alkalmazását a falak mentén. Ilyen esetekben eltolhatja a középvonalat.



### Pallók


A pallókat azonos irányban fektesse le a felület matt/fényviszaverő tulajdonságának elkerülése érdekében.

- Famintázat esetén ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek egymás mellé azonos mintájú pallók.



### B.2 Ragasztás

- A Tarkett akril ragasztószer (csúszásgátló) használatát ajánlja. Meghatározott esetekben legalább 120 g/m<sup>2</sup> csúszásgátló ragasztóanyagot kell felvinni egy közepes bolyhosságú hengerrel (13) vagy finom fogazású simítóval (TKB A4 típus; 14). A megfelelő tapadás biztosítása érdekében ügyeljen rá, hogy elegendő mennyiségű ragasztót vigyen fel.
- A széleket szorosan egymás mellé illetve fektesse a lapokat. Amint a lapok a helyükön vannak, kézzel nyomja le őket. A megfelelő kötés biztosítása érdekében nehéz hengerrel hengerelje át a lapokat.
- Megjegyzés: Bizonyos körülmények között (rampák, dobogók, lépcsők) teljesen megkötő akril ragasztószer alkalmazása szükséges. Használjon a Tarkett által ajánlott akril emulziós ragasztót.
- Finoman fogazott simítóval (TKB A2 típus) vigyen fel 250 g/m<sup>2</sup>-es mennyiséget.
- Figyelem: nedvszívó aljzatra (pl. falapok, anhidrit aljzat) történő fektetés esetén alkalmazzon megfelelő alapozót a nedvszívó képesség szabályozása érdekében. Ily módon a csúszásgátló megőrzi kötési tulajdonságait.
- Mindig kövesse a ragasztószer gyártójának utasításait, és vegye figyelembe a ragasztó száradási és hatóidejét.




A ragasztással kapcsolatos további részleteket lásd a külön lapon:

Ajánlott ragasztók: [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Fektetési módszer

Kezden az első pallók elhelyezésével úgy, hogy a sarkok a középvonalhoz igazodjanak (10, 15). Fektesse le az első oszlopokat a kiinduló faltól a szemközti falig, ügyelve a fektetés irányára (16). Folytassa a fektetést a másik irányban haladva, vissza a kiinduló falig (17).




## iD Square minipalló


Amikor az oldalfalhoz (18) vagy egy akadályhoz ér, vágja le a pallót az alábbi átjelöléses módszer alkalmazásával:



- Helyezzen el egy pallót úgy, hogy az utójára fektetett oszloppal érintkezzen (19)
- Helyezzen egy második pallót az elsővel átfedésben, a másik sarkokhoz igazítva (20)
- Vágja le az első pallót a második palló mentén (21)
- A méretre vágott palló lesz a referencia [ A ], amelyet mostantól az összes vágáshoz használni kell (22)
- Most helyezzen egy új pallót oda, ahová fektetni kell, de az utolsó oszlop pallója fölé, majd használja az A pallót a fal mentén a palló levágásához (23)
- A vágás után a pallónak tökéletesen illeszkednie kell a falhoz (24)



- Járjon el ugyanígy az emellett a fal mentén lévő összes palló, valamint azon pallók esetében is, amelyek a kiinduló fallal szembeni falhoz érnek
- Helyezzen el egy pallót az oszlop utolsó pallója mentén (25)
- Használja a referenciát [ A ] a palló méretre vágásához (26)
- A vágás után a pallónak tökéletesen illeszkednie kell a falhoz (27)



### C – FEKTETÉS UTÁN


**FONTOS! Várjon legalább 48–72 órát a padlóra lépés vagy bútorok mozgatása előtt.**

#### C.1 A lefektetett padlóburkolat védelme

- Ha a fektetés után építési munkákat végeznek, a padlót mindig farost- vagy furnérlemezzel kell védeni.
- Maszkolószalag nem ragasztható közvetlenül a padlóra.
- A frissen fektetett padlón egy ideig nem szabad kerekes eszközöket használni, mert a ragasztó leválhat a padlóburkolat aljáról.

#### C.2 A terület előzetes tisztítása

- Az új padlóburkolat használatbavétele előtt mindig javasolt a terület előzetes tisztítása.
- A ragasztómaradványokat denaturált szeszszel és tiszta törlőkendővel el kell távolítani.
- Enyhén szennyezett padlók: porszívóval, seprűvel vagy nedves moppal/felmosóval távolítsa el a területről a laza szennyeződést és a lerakódott port (30). Nagy területeken egy padlóápoló gép alkalmazása igen hatékony lehet (kombinált súroló/szárító gép hengerkefékkel a padlóburkolat védelme érdekében).



Megjegyzés: Bár a Tarkett útmutatóiban hivatkozhat különböző ragasztók, szintező anyagkeverékek és felületi szigetelőfólia gyártóira és típusaira, a felsorolt termékekért nem vállalunk semmilyen felelősséget. A termékek és gyártók listájának teljessége és aktualitása nem garantált. A Tarkett nem vállal felelősséget ezeknek a termékeknek a teljesítményéért más termékekkel együtt történő használat esetén. A ragasztószer, a szintező anyagkeverék és a felületi szigetelőfólia gyártójának, valamint a burkolást végző vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy az alkalmazott termékek felhasználása a gyártók ajánlásaival összhangban történjen. Ha bizonytalan, vagy kérdése van, forduljon a Tarkett helyi területi képviselőjéhez.

# iD Square Mini-Plank


PIASTRE IN VINILICO A POSA LIBERA

06/2025

Istruzioni  
per la posa

## IMPORTANTE!


- Seguire con attenzione tutte le specifiche e le istruzioni riportate.
- Contattare il proprio referente commerciale Tarkett in caso di eventuali dubbi sulle varie fasi dell'installazione.
- Queste informazioni sono soggette a modifiche dovute al costante miglioramento del prodotto.
- Utilizzare lo stesso numero di bagno per ogni superficie continua.
- Stoccare le scatole in piccole pile ordinate (max 5 scatole per pila).
- Lasciar acclimatare il pavimento almeno 24 ore prima della posa a temperatura ambiente (minimo 15 °C).
- Il sottofondo deve essere piano, livellato, pulito, privo di segni (nessun segno di pennarelli, evidenziatori, ecc.), solido, asciutto, compatto, duro, liscio e non esposto a umidità. Controllare e regolare l'assorbenza, in modo da avere un sottofondo moderatamente assorbente.
- Utilizzare esclusivamente adesivi consigliati da Tarkett e sviluppati per l'installazione delle piastre a posa libera. Seguire sempre le istruzioni e le raccomandazioni del produttore dell'adesivo.
- Per aree specifiche con esposizione alla luce del sole (verande ecc.), selezionare un collante idoneo raccomandato dai produttori.
- Eseguire un'ispezione al termine del lavoro: assicurarsi che il pavimento appena posato sia privo di residui di collante.



## A - PREPARAZIONE E INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

### A.1 Acclimatazione


È importante conservare le doghe per almeno 24 ore prima dell'installazione a una temperatura ambiente minima di 15 °C (1); vedere le normative vigenti in ogni Paese). Questa temperatura deve essere mantenuta per tutta la durata dell'installazione.



### A.2 Temperatura degli ambienti

La temperatura minima del sottofondo deve essere di 12 °C e la temperatura ambiente di 15 °C (2). L'umidità relativa consigliata all'interno della stanza dovrebbe essere del 35-65% (vedere le normative vigenti in ogni Paese).

Le doghe devono essere conservate piatte nelle loro confezioni, in piccole pile ordinate (di max 5 scatole).



### A.3 Qualità del sottofondo

Il sottofondo deve essere livellato, piano, pulito, privo di segni (nessun segno di pennarelli, evidenziatori di qualsiasi tipo, penne a sfera, vernice, ecc., che potrebbero causare scolorimento dovuto a migrazione del colore) solido, asciutto, compatto, duro, liscio (verificare l'assorbenza) e non esposto a umidità (3, 4, 5, 6 e 7).

Le procedure di preparazione/asciugatura del sottofondo e di installazione devono essere tutte svolte in modo conforme allo standard pertinente in vigore nel Paese d'uso. Quando testato in conformità a tale standard, il livello di asciugatura di un sottofondo solido deve essere inferiore al livello massimo di umidità consentito.

Ad esempio, nel Regno Unito l'umidità relativa delle superfici di cemento deve essere inferiore al 75% e inferiore al 2% con il metodo CCM (vedere UNI 11515-1). In Nord America la norma ASTM F-170 raccomanda un rapporto acqua-cemento da 0,40 a 0,45.




## iD Square Mini-Plank

Prima di scegliere un livellante, accertarsi del tipo di traffico a cui sarà sottoposto il pavimento una volta installato. I livellanti a base di lattice non sono adatti per aree destinate a essere sottoposte a un traffico intenso, particolarmente pesante, con ruote strette (vedere EN 12529, Ruote e rotelle). Verificare la compatibilità del livellante e seguire le istruzioni del produttore dello stesso. I pavimenti sopraelevati devono essere regolati per evitare qualsiasi variazione di profondità. Gli elementi irregolari e oscillanti causerebbero difetti estetici sulla superficie del pavimento. Se necessario, utilizzare un primer per avere un sottofondo moderatamente assorbente (ad esempio su pavimenti sopraelevati in legno o anidride) prima dell'applicazione del fissativo.

**Nota:** esclusione di responsabilità (collanti, livellanti, ecc.) Sebbene Tarkett sia in grado di elencare una selezione di tipi e produttori di collanti, livellanti e membrane impermeabili per superfici, non garantiamo per i prodotti elencati. L'elenco di prodotti e produttori potrebbe non essere completo o aggiornato. Tarkett non si assume alcuna responsabilità per il mancato funzionamento di tali prodotti in combinazione con i suoi prodotti. È responsabilità del produttore dei collanti, dei livellanti e delle membrane impermeabili per superfici e della ditta incaricata della pavimentazione assicurarsi che i prodotti utilizzati siano idonei per l'uso e applicati in modo conforme alle raccomandazioni del produttore.

### A.4 Riscaldamento a pavimento


È fondamentale che i sistemi di riscaldamento a pavimento siano stati precedentemente collaudati e ritenuti perfettamente funzionanti prima di procedere con l'installazione del pavimento. Assicurarsi che il sistema di riscaldamento a pavimento venga spento 48 ore prima di iniziare a posare il pavimento e che resti spento per almeno 48 ore dopo il completamento dell'installazione. Mentre l'impianto di riscaldamento a pavimento è spento, se necessario, fornire una fonte di riscaldamento alternativa per garantire che l'area di installazione abbia una temperatura costante tra i 15 e i 28 °C. Aumentare progressivamente la temperatura solo di pochi gradi al giorno per un certo numero di giorni, fino a raggiungere la temperatura ambiente desiderata. La temperatura non deve mai superare il valore massimo indicato dagli standard industriali: nel caso del rivestimento per pavimenti si tratta di 27 °C sulla superficie dello stesso (8).



## B - INSTALLAZIONE

### B.1 Direzione di posa


Creare la linea centrale e installare la prima fila. Evitare tagli corti lungo le pareti. In questo caso, è possibile spostare la linea centrale.



### Doghe


Installare le doghe nella stessa direzione per evitare il riflesso opaco/lucido della superficie.

- Per i decori effetto legno, evitare di installare doghe con lo stesso motivo una accanto all'altra.



### B.2 Processo di incollaggio

- Incollare usando un adesivo acrilico (fissativo) consigliato da Tarkett. Applicare un adesivo fissativo con una quantità minima di 120 g/m<sup>2</sup> utilizzando un rullo a pelo medio (13) o una spatola a dentatura fine (tipo TKB A4; 14) in casi specifici. Fare attenzione ad applicare una quantità sufficiente di adesivo per garantire una posa corretta.
- Installare le piastre con i bordi ben a contatto. Appiattirle esercitando una pressione con le mani mentre vengono posizionate. Passare un rullo pesante per garantire un corretto incollaggio.
- Nota: in determinate condizioni (rampe, pedane, gradini) è necessario un adesivo acrilico a presa elevata. Utilizzare un adesivo in emulsione acrilica consigliato da Tarkett.
- Applicarne 250 g/m<sup>2</sup> con una spatola a dentatura fine (tipo TKB A2).
- Attenzione: in caso di posa su un sottofondo assorbente (ad es. pannelli di legno, sottofondo in anidrite), applicare un primer adatto per regolarne l'assorbimento. In questo modo, l'adesivo preserverà le sue proprietà adesive.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore dell'adesivo e rispettare i tempi di lavorazione e di asciugatura dell'adesivo.




Per ulteriori dettagli sull'incollaggio, consultare la rispettiva scheda:

Raccomandazioni sugli adesivi [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Metodo di installazione

Iniziare posizionando le prime doghe con gli angoli allineati sulla linea centrale (10, 15). Installare le prime colonne dalla parete iniziale a quella opposta, rispettando la direzione di posa (16). Continuare l'installazione, procedendo nell'altra direzione verso la parete iniziale (17).




## iD Square Mini-Plank


Quando si raggiunge una parete laterale (18) o un ostacolo, tagliare la doga utilizzando il seguente metodo di incisione:



- Posizionare una doga a contatto con l'ultima colonna installata (19)
- Posizionarne un secondo sovrapposto, allineato ai secondi angoli (20)
- Tagliare la prima doga lungo la seconda (21)
- La doga tagliata diventa il riferimento [A] da utilizzare per tutti i tagli (22)
- Posizionare ora una nuova doga dove dovrebbe essere posata, ma sopra la doga dell'ultima colonna, utilizzare la doga A lungo la parete per tagliare la doga (23)
- Dopo il taglio, la doga deve adattarsi perfettamente alla parete (24)



- Procedere allo stesso modo per tutte le doghe lungo questa parete e per le doghe che raggiungono la parete opposta a quella iniziale
- Posizionare una doga lungo l'ultima colonna (25)
- Utilizzare il riferimento [A] per tagliare questa doga (26)
- Dopo il taglio, la doga deve adattarsi perfettamente alla parete (27)



## C – DOPO L'INSTALLAZIONE


**IMPORTANTE! Attendere da 48 a 72 ore prima di calpestare o posizionare mobili.**

### C.1 Protezione dell'installazione

- Se dopo l'installazione devono essere eseguiti dei lavori di costruzione, il pavimento deve sempre essere protetto coprendolo con pannelli duri o di compensato.
- Il nastro adesivo di carta non deve essere attaccato direttamente al pavimento.
- Non sottoporre mai un pavimento appena installato a un traffico intenso con ruote nella fase iniziale, perché potrebbe provocare la fuoriuscita dell'adesivo da sotto il pavimento.

### C.2 Pulizia iniziale del sito

- Si consiglia sempre la pulizia del sito prima del collaudo del nuovo pavimento.
- Il collante residuo deve essere rimosso con alcol denaturato e un panno pulito.
- Pavimenti leggermente sporchi: aspirare, spazzare o passare un panno umido sull'area per rimuovere lo sporco in eccesso e la polvere di cantiere (30). Una macchina combinata è molto efficace per aree grandi (spazzolatrice/asciugatrice combinata con spazzole cilindriche per pavimenti di sicurezza).



Nota: sebbene Tarkett sia in grado di elencare una selezione di tipi e produttori di collanti, livellanti e membrane impermeabili per superfici, non garantiamo per i prodotti elencati. L'elenco di prodotti e produttori potrebbe non essere completo o aggiornato. Tarkett non si assume alcuna responsabilità per il mancato funzionamento di tali prodotti in combinazione con i suoi prodotti. È responsabilità del produttore dei collanti, dei livellanti e delle membrane impermeabili per superfici e della ditta incaricata dell'installazione del pavimento assicurarsi che i prodotti utilizzati siano idonei per l'uso e applicati in modo conforme alle raccomandazioni del produttore. In caso di dubbi o chiarimenti, contattare il proprio rappresentante Tarkett per ulteriori informazioni.

# iD Square Mini-Plank


LAISVAI KLOJAMOS VINILINĖS PLYTELĖS

2025-06

Montavimo  
instrukcija

## SVARBU!


- Atidžiai laikytės visų specifikacijų ir instrukcijų.
- Jei nesate tikri dėl kurios nors įrengimo dalies, kreipkitės į Tarkett atstovą.
- Dėl nuolatinio tobulinimo ši informacija gali keistis.
- Kiekvienam iššiniam paviršiui naudokite tą patį atspalvio numerį.
- Dėžutes laikykite nedidelėmis tvarkingomis krūvelėmis (ne daugiau kaip 5 dėžučių aukščio).
- Prieš montuojant grindų dangą, leiskite jai aklimatizuotis kambario temperatūroje (ne žemesnėje kaip 15 °C) bent 24 val.
- Pagrindas turi būti lygus, švarus, be žymių (flomasterio, markerio ir pan.), tvirtas, sausas, kietas ir nepaveiktas drėgmės. Sugeriamumas turi būti patikrintas ir sureguliuotas, kad pagrindas būtų vidutiniškai sugeriantis.
- Naudokite tik Tarkett rekomenduojamus ir Loose-Lay plytelių įrengimui skirtus klijus. Visada laikytės klijų gamintojo nurodymų ir rekomendacijų.
- Specifinėse vietose, kur patenka daug saulės spindulių (pvz. oranžerijoje), pasirinkite tam pritaikytus gamintojų rekomenduojamus klijus.
- Darbai turi būti baigti patikrinimu: įsitikinkite, kad ant naujai paklotų grindų nėra klijų likučių.



## A – PASIRUOŠIMAS IR SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ MONTAVIMĄ

### A.1 Aklimatizacija


Prieš montuojant lenteles svarbu jas bent 24 valandas laikyti kambario temperatūroje ne žemesnėje kaip 15 °C (1); žr. kiekvienos šalies nuostatus). Tokią temperatūrą reikia išlaikyti visą montavimo laiką.



### A.2 Patalpos temperatūros sąlygos

Minimali pagrindo temperatūra turi būti 12 °C, o kambario temperatūra – 15 °C. (2). Rekomenduojama santykinė drėgmė patalpoje turi būti 35–65 % (žr. kiekvienos šalies reikalavimus).

Plytelės/lentelės turi būti laikomos ant lygaus paviršiaus, sudėtos į nedideles tvarkingas krūveles (ne daugiau kaip po 5 dėžutes).




### A.3 Pagrindo būklė

Pagrindas turi būti lygus, plokščias, švarus, be žymių (flomasterio, bet kokio tipo žymeklių, tušinukų, dažų ir kt. žymių, galinčių pakeisti dangos spalvą dėl migracijos), sausas, vientisas, kietas ir glotnus (turi būti patikrintas sugeriamumas) ir nepaveiktas drėgmės (3, 4, 5, 6 ir 7).

Pagrindo paruošimas/sausumas bei montavimo procedūros turi atitikti esamų metu aktualų standartą, galiojantį naudojimo valstybėje. Pagrindo drėgnumas negali viršyti maksimalaus leistino drėgmės lygio (pagal standartą).

Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje santykinis betoninių paviršių drėgnumas turi būti mažesnis nei 75 %, o taikant CCM metodą – iki 2 %. Šiaurės Amerikoje ASTM F-170 rekomenduojamas vandens ir cemento santykis yra 0,40–0,45.



## iD Square Mini-Plank


Prieš pasirinkdami išlyginamąjį mišinį, išsiaiškinkite, kokio įtensivumo judėjimas vyks ant įrengtos grindų dangos. Latestiniai išlyginamieji mišiniai netinka zonoms, kuriose bus intensyvus judėjimas, o ypač jei važinės sunkioji technika siaurais ratais (žr. EN 12529). Patikrinkite išlyginamojo mišinio suderinamumą su kitais gaminiais bei vadovaukitės išlyginamojo mišinio gamintojo instrukcijomis.

Pakeliamas grindis reikia sureguliuoti taip, kad būtų išvengta bet kokio gylio nuokrypio. Dėl nelygumų ir judančių elementų gali atsirasti vizualinių grindų paviršiaus defektų. Prieš tepdami klijus, jei reikia, naudokite gruntą, kad pagrindas būtų vidutiniškai įgeriantis (pavyzdžiui, ant medinių ar anhidrido pakeliamų grindų).

**Pastaba:** atsakomybės netaikymas (klijai, išlyginamieji mišiniai ir kt.). Tarkett neprisiima atsakomybės dėl rekomenduojamų klijų, išlyginamųjų medžiagų ir paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojų bei jų gaminių kokybės. Nėra garantuojama, jog aprašytųjų gamintojų ar produktų sąrašas yra išsamus ir atnaujintas. Tarkett neprisiima jokios atsakomybės už bet kurį kitą produktą, naudojamą pilnam grindų dangos įrengimui, sąveikaujantį su Tarkett grindų danga. Klijų, išlyginamųjų medžiagų ar paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojas arba grindų klojimo darbus atliekantis rangovas yra atsakingas už tai, jog būtų naudojami tinkami produktai, o jų naudojimas atitiktų gamintojo rekomendacijas.

### A.4 Grindinis šildymas


Prieš montuojant grindų dangą, būtina, kad grindinio šildymo sistemos būtų iš anksto paleistos ir įsitikinta, kad jos veikia tinkamai. Užtikrinkite, kad grindų šildymo sistema būtų išjungta likus 48 valandoms iki grindų dangos montavimo pradžios ir liktų išjungta bent 48 valandas po montavimo pabaigos. Kai grindinio šildymo sistema išjungta, prirėkus turėtų būti numatytas alternatyvus šildymo šaltinis, siekiant užtikrinti, kad įrengimo zonoje būtų palaikoma pastovi 15–28°C temperatūra. Per kelias dienas palaipsniui didinkite temperatūrą tik keliais laipsniais per dieną, kol pasieksite norimą kambario temperatūrą. Temperatūra niekada neturėtų viršyti grindų dangų pramonėje nustatytos didžiausios leistinos 27 °C temperatūros. (8)



## B – MONTAVIMAS

### B.1 Montavimo kryptis


Pažymėkite centrinę liniją ir sumontuokite pirmąją eilę. Pail sienas venkite trumpų nupjautų lentelių. Jei taip atsitinka, perkeltite centrinę liniją.



### Lentelės


Lenteles montuokite tą pačią kryptimi, kad išvengtumėte matinio/blizgaus paviršiaus atspindžio.

- Medžio imitacijos dekorui, venkite montuoti to paties rašto lentas vieną šalia kitos.



### B.2 Klijavimas

- Naudokite Tarkett rekomenduojamus akrilinius klijus Specialiais atvejais tepkite ne mažiau kaip 120 g/m<sup>2</sup> klijų, naudodami volelį vidutiniais šereliais arba smulkia (13) (TKB A4 tipo 14) dantytą mentelę. Pasirūpinkite, kad klijų būtų užtepta tiek, jog būtų užtikrintas tinkamas sukibimas.




- Plyteles montuokite glaudžiai, kraštas prie krašto. Padėję plyteles, prispauskite jas rankomis. Tuomet naudokite sunkų volelį, kad būtų užtikrintas tinkamas sukibimas.
- Pastaba: Tam tikrais atvejais (rampos, pakylas, laiptai) būtina naudoti pilnai sustingstančius akrilinius klijus. Naudokite Tarkett rekomenduojamus akrilinius emulsinius klijus.
- Užtepkite 250 g/m<sup>2</sup>, naudodami smulkiai dantytą (TKB A2 tipo) mentelę.
- Dėmesio: montuodami ant sugeriančio pagrindo (pvz., medinių plokščių, anhidritinio pagrindo), naudokite tam pritaikytą gruntą, kad sureguliuotumėte pagrindo sugeriamumą. Taip klijai išlaikys sukibimo savybes.
- Visada laikykitės klijų gamintojo nurodymų ir paisykite klijų džiūvimo ir veikimo laiko.

Daugiau informacijos apie klijavimą rasite atskirame dokumente:

Klijų rekomendacijos [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Montavimo būdai

Padėkite pirmąsias lenteles, sulygiuodami jų kampus su centrine linija (10, 15). Sumontuokite pirmuosius stulpelius nuo pradinės sienos iki priešpriešinės, laikydamiesi klojimo krypties (16). Montuokite toliau – grįžkite atgal link pradinės sienos (17).




## iD Square Mini-Plank


Pasiekę šoninę sieną (18) arba kliūtį, nupjaukite lentelę, naudodami šį brėžimo būdą:



- padėkite lentelę taip, kad ji liestų paskutinį sumontuotą stulpelį (19);
- antrąją lentelę dėkite perdengdami pirmąją, sulygiuodami antrus kampus (20);
- nupjaukite pirmąją lentelę išilgai antrosios lentelės (21);
- atpjauta lentelė tampa šablonu [A] ir bus naudojama visiems pjovimams (22);
- padėkite naują lentelę ten, kur ji turėtų būti montuojama, bet virš paskutinio stulpelio lentelės; naudokite lentelę A lentelei palei sieną nupjauti (23);
- nupjauta lentelė turi puikiai priglusti prie sienos (24);



- atlikite tuos pačius veiksmus su visomis lentelėmis išilgai šios sienos ir su lentelėmis palei priešingą sieną;
- padėkite lentelę išilgai paskutinio stulpelio lentelės (25);
- naudokite šabloną [A] šiai lentelei pjauti (26);
- nupjauta lentelė turi puikiai priglusti prie sienos (27).



### C – PO MONTAVIMO


**SVARBU! Palaukite 48–72 valandas ir tik tada leiskite vaikščioti arba nešti baldus.**

#### C.1 Sumontuotos dangos apsauga

- Jei po grindų dangos įrengimo atliekami kiti statybos darbai, grindys visada turi būti apsaugotos jas uždengiant fanera arba kartonu.
- Apsauginės ar lipnios juostos negalima klijuoti ant grindų dangos.
- Pasirūpinkite, kad iš karto po grindų dangos montavimo grindimis nebūtų stumdomi sunkūs objektai su ratukais, nes tai gali iš po grindų dangos išspausti klijus.

#### C.2 Pirminis įrengimo vietos valymas

- Prieš pradėdant eksploatuoti naują grindų dangą, visada rekomenduojama pirmą kartą gerai nuvalyti.
- Klijų likučius reikia pašalinti metilo spiritu ir švaria šluoste.
- Paviršių nusiurbkite, nušluokite arba nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte nešvarumus ir statybines dulkes. (30). Valymo mašina (kombinuota šveitimo/džiovinimo mašina su cilindriniais šepečiais) yra labai efektyvi dideliems plotams valyti.




Pastaba: Nors Tarkett gali nurodyti klijų, išlyginamojo mišinio ir paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojų ir tipų sąrašą, mes neatsakome dėl išvardytų produktų kokybės. Nėra garantuojama, jog aprašytųjų gamintojų ar produktų sąrašas yra išsamus ir atnaujintas. Tarkett neprisiima jokios atsakomybės už bet kurį kitą produktą, naudojamą pilnam grindų dangos įrengimui, sąveikaujantį su Tarkett grindų danga. Klijų, išlyginamojo mišinio ir paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojas arba grindų klojimo darbus atliekantis rangovas turi užtikrinti, kad būtų naudojami tinkami produktai, o jų naudojimas atitiktų gamintojo rekomendacijas. Jei iškilio kokių nors abejonių ar reikia paaiškinimų, dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

# iD Square Mini-Plank

BRĪVI IEKLĀJAMAS VINILA FLĪZES

## SVARĪGI!


- Nodrošiniet visu specifikāciju un norādījumu rūpīgu ievērošanu.
- Ja jums ir jautājumi par ieklāšanu, sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi.
- Pastāvīgas uzlabojumu ieviešanas dēļ šī informācija var mainīties.
- Visām nepartrauktām virsmām izmantojiet viena un tā paša ražošanas sērijas numura toni.
- Uzglabājiet kastes nelielās kārtīgās kaudzēs (ne vairāk kā 5 kastes vienu uz otras).
- Ļaujiet grīdas segumam aklimatizēties vismaz 24 st. pirms uzsākat to ieklāt istabas temperatūrā (vismaz 15 °C).
- Zemgrīdai jābūt plakanai, līdzenai, bez traipiem (flomāstera, marķiera u. tml.), nebojātai, sausai, stabilai, cietai, gludai un pasargātai no mitruma iedarbības. Absorbētspēja jāpārbauda un jāpielāgo tā, lai zemgrīda būtu mēreni absorbējoša.
- Izmantojiet tikai Tarkett ieteiktās līmes, kas izstrādātas Loose-Lay Tiles ieklāšanai. Vienmēr ievērojiet līmes ražotāja norādījumus un ieteikumus.
- Saules staru iedarbībai pakļautām zonām (ziemas dārziem u.c.) izvēlieties ražotāja ieteiktu pielāgotu līmi.
- Darba noslēgumā jauniekļātais grīdas segums jāpārbauda, pārlicinoties, vai uz tā nav līmes pārpalikumu.



## A – SAGATAVOŠANĀS UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS IEKLĀŠANAS


### A.1 Aklimatizācija

Pirms ieklāšanas ieteicams dēļus vismaz 24 stundas uzglabāt minimālajā istabas temperatūrā, kas ir 15 °C (1); skat. katrā valstī spēkā esošos noteikumus). Šāda temperatūra ir jā saglabā visā ieklāšanas laikā.




### A.2. Nosacījumi attiecībā uz istabas temperatūru

Zemgrīdas temperatūrai jābūt vismaz 12 °C, un istabas temperatūrai jābūt vismaz 15 °C (2). Ieteicamajam relatīvajam mitrumam telpās ir jābūt 35-65 % (skat. katrā valstī esošos noteikumus). Flīzes jāuzglabā to iepakojumā, nelielās, kārtīgās kaudzēs (liekot vienu uz otras ne vairāk kā 5 kastes).



### A.3 Nosacījumi attiecībā uz zemgrīdu

Zemgrīdai jābūt līdzenai, plakanai, tīrai, bez atzīmēm (flomāstera, jebkāda veida marķieru, lodīšu pildspalvu, krāsu u. tml. atzīmēm, kas migrācijas dēļ varētu izraisīt krāsas maiņu), nebojātai, sausai, stabilai, cietai, gludai (jāpārbauda absorbētspēja) un nepakļautai mitruma iedarbībai (3, 4, 5, 6 un 7). Melnās grīdas sagatavošanai/sausumam un visām ieklāšanas procedūrām jāatbilst lietojuma valstī spēkā esošajam attiecīgajam standartam. Cietas zemgrīdas sausumam jābūt zem maksimālā pieļautā mitruma līmeņa, kas pārbaudīts saskaņā ar šo standartu. Piem., Apvienotajā Karalistē betona virsmu relatīvajam mitrumam jābūt mazākam par 75% un mazākam par 2% ar CCM metodi. Ziemeļamerikā ASTM F-170 iesaka izmantot ūdens un cementa attiecību no 0,40–0,45.



06.2025.

Uzstādīšanas  
instrukcija

## iD Square Mini-Plank

Pirms atlasāt izlīdzināšanas maisījumu, pārbaudiet lietojuma slodzi, kādai grīdas segums tiks pakļauts pēc ieklāšanas. Lateksa izlīdzināšanas maisījumi nav piemēroti platībām, kas tiks pakļautas lielas intensitātes lietojuma slodzei, jo īpaši lielas intensitātes slodzei ar šauriem riteņiem (skatīt EN 12529, ritentiņi un riteņi). Pārbaudiet izlīdzinošā maisījuma saderību un ievērojiet izlīdzinošā maisījuma ražotāja norādījumus.


Paceltās grīdas (virsgrīdas) ir jāneregulē, lai izvairītos no dziļuma novirzēm. Neatbilstoši līmeņi un svārstīgi elementi var radīt vizuālus grīdas seguma virsmas defektus. Ja nepieciešams, pirms līmes uzklāšanas uz zemgrīdas uzklājiet gruntēšanas līdzekli (piemēram, koka vai anhidrīda piekļuves grīdai).

**Ievērojiet:** atbildības izslēgšana (līmes, izlīdzinošie maisījumi un tml.) Lai arī Tarkett var norādīt līmju, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotājus un veidus, mēs negarantējam šādu produktu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam produktu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas atbildību par šādu produktu sniegumu savienojumā ar jebkuriem saviem produktiem. Līmju, izlīdzinošā savienojuma un virsmu mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas segumu ieklāšanas darbuņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādi izmantotie produkti atbilst lietojuma nolūkam un tiek ieklāti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

### A.4 Apsildāmās grīdas

Pirms grīdas seguma ieklāšanas apsildāmās grīdas sistēmām obligāti jābūt iepriekš nodotām ekspluatācijā un jābūt atzinumam, ka tās darbojas pareizi. 48 stundas pirms grīdas seguma ieklāšanas sākuma apsildāmās grīdas sistēma noteikti jāizslēdz, un tai jāpaliek izslēgtai vismaz 48 stundas pēc tam, kad ieklāšana ir pabeigta.


Apsildāmās grīdas sistēmas izslēgšanas laikā, ja nepieciešams, jānodrošina cits apkures avots, lai nodrošinātu pastāvīgu 15–28 °C temperatūru uzstādīšanas vietā. Pakāpeniski palieliniet temperatūru par dažiem grādiem dienā vairākas dienas, līdz tiek sasniegta vēlamā istabas temperatūra. Temperatūrai nekad nevajadzētu pārsniegt grīdas segumu nozares noteikto maksimālo robežu 27 °C grīdas seguma apakšpusē (8).



## B – IEKLĀŠANA

### B.1 Ieklāšanas virziens


Izveidojiet vidējo līniju un ieklājiet pirmo rindu. Centieties gar sienām neizmantojot īsus griezumus. Tas var izraisīt novirzīšanos no vidējās līnijas.



### Dēji


Dēļus klājiet vienā virzienā, lai izvairītos no matēta/spīdīga virsmas atspulga.

- Klājot dēļus ar koka rakstu, centieties blakus nenovietot dēļus ar vienādu rakstu.



### B.2 Līmēšana

- Līmējiet ar Tarkett ieteiktu akrila līmi. Īpašos gadījumos (13) uzklājiet vismaz 120 g/m<sup>2</sup> līmes, izmantojot rullīti ar vidēju augstu uzkārsumu vai smalku lāpstiņu (TKB A4 tipa; 14). Lai nodrošinātu pareizu pielipšanu, uzklājiet pietiekami daudz līmes.




- Flīžu ieklāšana no malas līdz malai, cieši. Izvietošanas laikā izlīdziniet ar roku. Rullējiet ar smagu rullīti, lai nodrošinātu pareizu pielipšanu.
- Ņemiet vērā: Noteiktos apstākļos (rampas, platformas, pakāpieni) ir nepieciešama pilnībā sacietējoša akrila līme. Izmantojiet Tarkett ieteikto akrila emulsijas līmi.
- Uzklājiet 250 g/m<sup>2</sup>, izmantojot smalki zobainu lāpstiņu (TKB A2 tipa).
- Uzmanību: klājot uz absorbējošas zemgrīdas (piemēram, koka paneliem, anhidrīta pamatnes), uzklājiet piemērotu gruntēšanas līdzekli, lai tādējādi neregulētu zemgrīdas absorbētspēju. Šādā veidā līme saglabās savas saķeres īpašības.
- Vienmēr ievērojiet līmes ražotāja norādījumus un ņemiet vērā žūšanas un iedarbības laikus.

Plašāku informāciju par līmēšanu, lūdzu, skatiet atsevišķajā lapā:

Ieteikumi attiecībā uz līmēm: [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Ieklāšanas metode

Novietojiet pirmos dēļus tā, lai stūri būtu salāgoti ar vidējo līniju (10, 15). Ieklājiet pirmās joslas no sākuma sienas virzienā uz pretējo sienu, ievērojot ieklāšanas virzienu (16). Turpiniet ieklāšanu, virzoties pretējā virzienā atpakaļ uz sākuma sienu (17).




## iD Square Mini-Plank


Sasniedzot sānu sienu (18) vai šķērsli, nogrieziet dēli, izmantojot šādu metodi:



- Novietojiet dēli saskarē ar pēdējo ieklāto joslu (19)
- Novietojiet otro dēli, pārklājoties, salāgojot ar otro stūri (20)
- Nogrieziet pirmo dēli gar otro (21)
- Tagad grieztais dēlis kļūst par atsauci [A], ko izmantot visiem griezumiem (22)
- Tagad novietojiet jaunu dēli tur, kur tas būtu jānovieto, bet virs pēdējās joslas dēļa izmantojiet dēli A gar sienu, lai to nogrieztu. (23)
- Pēc nogriešanas dēlim ir ideāli jāpiekļaujas sienai (24)



- Veiciet to pašu darbību ar visiem dēļiem gar šo sienu un ar dēļiem, kas sniedzas līdz sienai, kas ir pretēja sākuma sienai
- Novietojiet dēļu gar pēdējo joslu (25)
- Izmantojiet atsauci [A], lai nogrieztu šo dēli (26)
- Pēc nogriešanas dēļam ir ideāli jāpiekļaujas sienai (27)



### C. PĒC IEKLĀŠANAS


**SVARĪGI! Nogaidiet 48–72 stundas, pirms atļaujat pārvietoties pa grīdas segumu vai ienest mēbeles**

#### C.1 Ieklājuma aizsargāšana

- Ja pēc uzstādīšanas tiek veikti būvdarbi, grīda vienmēr jāaizsargā, pārklājot to ar kokšķiedru plātni vai saplākšņa loksniem.
- Līmlenti nedrīkst līmēt tieši pie grīdas.
- Nekādā gadījumā jauno grīdas segumu agrīni nepakļaujiet lielas intensitātes lietojumam, pa to pārvietojot iekārtas ar ritentiņiem, jo tādējādi no grīdas seguma apakšas tiks izspiesta līme.

#### C.2 Pirmreizējā telpu tīrīšana

- Vienmēr pirms jauna grīdas seguma nodošanas ekspluatācijā ieteicams veikt telpu pirmreizējo tīrīšanu.
- Līmes pārpalikumi jānotīra, izmantojot denaturētu spirtu un tīru drāniņu.
- Ja grīda ir nedaudz netīra, uzkopiet to ar putekļsūcēju, birsti vai mitru mopu, lai notīrītu virsmai nepielipušus netīrumus un būvniecības putekļus (30). Kombinētā mašīna ir ļoti efektīva lielu platību tīrīšanā (kombinētais skruberis/žāvētājs ar cilindriskām sukām neslīdošiem grīdas segumiem).



Ņemiet vērā: Lai arī Tarkett var norādīt līmju, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotājus un veidus, mēs negarantējam šādu produktu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam produktu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas atbildību par šādu produktu sniegumu savienojumā ar jebkuriem saviem produktiem. Līmju, izlīdzinošā savienojuma un virsmu mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas segumu ieklāšanas darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādi izmantotie produkti atbilst lietojuma nolūkam un tiek ieklāti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Šaubu vai neskaidrību gadījumā, lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam sazināties ar savu vietējo Tarkett pārstāvi.

# iD Square Mini-Plank


LOOSE-LAY PVC-TEGELS

06/2025

Leginstructies


## BELANGRIJK!

- Zorg ervoor dat alle specificaties en instructies nauwkeurig worden opgevolgd.
- Neem contact op met uw Tarkett-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de installatie.
- Deze informatie kan worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen.
- Gebruik hetzelfde batchnummer voor elk doorlopend oppervlak.
- Stapel de dozen netjes op (max. 5 dozen op elkaar).
- Laat de vloer minstens 24 uur acclimatiseren bij een kamertemperatuur van minimaal 15 °C voordat deze geïnstalleerd wordt.
- De ondervloer moet vlak, egaal, schoon, zonder markeringen (geen viltstift, stift enz.), stevig, droog, hard, glad en niet vochtig zijn. Het absorptievermogen moet worden gecontroleerd en aangepast, zodat u een matig absorberende ondervloer krijgt.
- Gebruik uitsluitend door Tarkett aanbevolen lijmen die speciaal ontwikkeld zijn voor de installatie van Loose-Lay-tegels. Volg altijd de instructies en aanbevelingen van de lijmfabrikant.
- Voor specifieke gebieden die aan zonlicht worden blootgesteld (zoals een wintertuin), dient u een aangepaste lijm te kiezen die wordt aanbevolen door de fabrikanten.
- Het werk moet worden afgerond met een inspectie: controleer of de nieuwe vloer vrij is van lijmresten.



## A.2 Temperatuur van de ruimte

De minimale temperatuur van de ondervloer moet 12 °C en de kamertemperatuur 15 °C zijn (2). De aanbevolen relatieve luchtvochtigheid in de kamer moet 35-65% zijn (zie de regelgeving in ieder land). Stroken moeten plat en in de verpakking worden opgeslagen, in kleine nette stapels (max. 5 dozen op elkaar).




## A.3 Kwaliteit van de ondergrond

De ondervloer moet vlak, egaal, schoon en vrij van markeringen zijn (geen viltstiften, markeerstiften, balpennen, verf, enz., die verkleuring kunnen veroorzaken door migratie), stevig, droog, solide, hard en glad (de absorptie moet worden gecontroleerd) en niet blootgesteld aan vocht (3, 4, 5, 6 en 7).

De voorbereiding/droogte van de ondervloer en de installatieprocedures moeten allemaal in overeenstemming zijn met de huidige relevante norm in het land van gebruik.

De droogte van een stevige ondervloer moet onder het maximale toegestane vochtigheidsniveau liggen wanneer deze wordt getest volgens de desbetreffende norm.


In het VK bijvoorbeeld moet de relatieve vochtigheid van betonnen oppervlakken lager zijn dan 75%, en minder dan 2% bij de CCM-methode. In Noord-Amerika beveelt de ASTM F-170 een water-cementverhouding van 0,40 tot 0,45 aan.



## A – VOORBEREIDING EN BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

### A.1 Acclimatiseren

Het is belangrijk om de stroken minstens 24 uur voor installatie bij een minimale kamertemperatuur van 15 °C te bewaren (1); zie de regelgeving in ieder land). Deze temperatuur moet ook tijdens de installatie worden aangehouden.



## iD Square Mini-Plank


Voordat u een egaliseermiddel kiest, moet u nagaan aan welk soort verkeer de vloerbedekking na installatie zal worden blootgesteld. Latex egaliseermiddelen zijn niet geschikt voor gebieden met zwaar verkeer, met name zwaar verkeer op smalle wielen (zie EN 12529, Zwenkwielen en wielen). Controleer of het egaliseermiddel compatibel is en volg de instructies van de fabrikant van het egaliseermiddel.

Verhoogde computervloeren moeten worden aangepast om afwijkingen in de diepte te voorkomen. Ongelijke niveaus en wiebelende elementen kunnen visuele gebreken op het vloeroppervlak veroorzaken. Indien nodig, gebruik een primer om een matig absorberende ondervloer (bijvoorbeeld op houten of anhydriet verhoogde vloeren) te behandelen vóór het aanbrengen van de fixeerlaag.

**Opmerking:** uitsluiting van aansprakelijkheid (lijm, egaliseermiddelen, enz.) Hoewel Tarkett een lijst opgeeft van producenten en voorbeelden van lijm, egaliseermiddel en vochtbestendig membraan, kunnen wij geen garantie geven op de vermelde producten. De lijst met producten en producten is niet compleet of actueel. Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze producten als ze niet functioneren in combinatie met een van haar producten. Het is de verantwoordelijkheid van producenten van de lijm, het egaliseermiddel en het vochtbestendige membraan en degene die de vloer legt om ervoor te zorgen dat de gebruikte producten geschikt zijn voor het doel en worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de producenten.

### A.4 Vloerverwarming


Het is van belang dat vloerverwarmingssystemen eerder al zijn aangelegd en goed werken, voordat de vloerbedekking wordt geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de vloerverwarming 48 uur vóór installatie van de vloerbedekking wordt uitgeschakeld en gedurende 48 uur na installatie uitgeschakeld blijft. Als het vloerverwarmingssysteem is uitgeschakeld, moet een alternatieve warmtebron worden gebruikt, indien nodig, om ervoor te zorgen dat de installatieruimte een constante temperatuur heeft van 15-28 °C. Verhoog de temperatuur gedurende een aantal dagen geleidelijk met enkele graden per dag tot de gewenste kamertemperatuur is bereikt. De temperatuur van de vloerbekleding mag nooit het afgesproken maximum van 27 °C aan de oppervlakte van de vloerbekleding overschrijden (8).



## B – INSTALLATIE

### B.1 Legrichting


Bepaal de middenlijn en leg de eerste rij. Snijd geen hoeken af langs wanden. Leg in dit geval de middellijn iets uit het lood.



### Stroken


Leg stroken in dezelfde richting om een matte/schitterende weerspiegeling op het oppervlak te voorkomen.

- Bij een houtpatroon dient u te voorkomen dat stroken met hetzelfde design naast elkaar komen te liggen.



### B.2 Lijmen

- U dient te lijmen met een acryllym (tackifier) die is aanbevolen door Tarkett. Breng minimaal 120 g/m<sup>2</sup> van een tackifier-lijm aan met een roller met een middelhoge pool (13) of een fijne getande spaan (type TKB A4; 14) in specifieke gevallen. Zorg dat u voldoende lijm aanbrengt voor een goede hechting.




- Plaats de tegels strak tegen elkaar, rand aan rand. Druk ze met de hand plat terwijl u ze plaatst. Gebruik een zware roller om te zorgen voor een correcte hechting.
- Opmerking: In bepaalde omstandigheden (hellingen, podia, trappen) is een volledig uithardende acryllym noodzakelijk. Gebruik een acryllym die door Tarkett wordt aanbevolen.
- Breng 250 g/m<sup>2</sup> aan met een fijn getande spaan (type TKB A2).
- Let op: bij installatie op een absorberende ondervloer (bijv. houten panelen, anhydrietvloer), moet een geschikte primer worden aangebracht om de absorptie te reguleren. Op die manier behoudt de tackifier zijn hechtvermogen.
- Volg altijd de instructies van de lijmproducent en houd rekening met de droog- en werktijd van de lijm.

Voor meer details over het verlijmen, raadpleeg het aparte instructieblad:

Tips voor lijmen [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Installatiemethode

Begin met het plaatsen van de eerste stroken met de hoeken uitgelijnd op de middellijn (10, 15). Installeer de eerste kolommen vanaf de beginwand naar de tegenoverliggende wand en houd hierbij rekening met de legrichting (16). Ga verder met de installatie en ga in de andere richting terug naar de beginwand (17).




## iD Square Mini-Plank


Als u een zijwand (18) of een obstakel bereikt, snijdt u de strook met behulp van de volgende tekenmethode:



- Plaats een strook in contact met de laatst geïnstalleerde kolom (19)
- Plaats een tweede plank die overlapt, uitgelijnd op de hoeken van de kolom (20)
- Snijd de eerste strook af langs de tweede (21)
- De gesneden strook wordt ter referentie gebruik [A] voor alle volgende sneden (22)
- Plaats nu een nieuwe strook op de plaats waar deze moet worden geïnstalleerd, maar over de strook van de laatste kolom. Gebruik plank A langs de wanden om de strook te snijden (23)
- Na het snijden moet de strook perfect aansluiten op de wand (24)



- Ga op dezelfde manier te werk voor alle stroken langs deze wand en voor de stroken bij de wand tegenover de eerste wand
- Plaats een strook tegen de laatste van de kolom (25)
- Gebruik de referentie [A] om deze strook te snijden (26)
- Na het snijden moet de strook perfect aansluiten op de wand (27)



### C – NA INSTALLATIE


**BELANGRIJK! Wacht 48 tot 72 uur om over de vloer te lopen of meubelen te plaatsen.**

#### C.1 Bescherming van de installatie

- Indien er na de installatie nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden, moet de vloer altijd worden beschermd door deze af te dekken met hardboard of multiplex platen.
- Afplaktape mag niet direct op de vloer worden bevestigd.
- Stel een pas geïnstalleerde vloerbekleding nooit in een vroeg stadium bloot aan zwaar verkeer op wielen, aangezien dit de lijm onder de vloerbekleding vandaan kan drukken.

#### C.2 Eerste schoonmaakbeurt van de locatie

- Een eerste schoonmaakbeurt wordt altijd aanbevolen voordat de nieuwe vloerbekleding in gebruik wordt genomen.
- Achtergebleven lijm moet worden verwijderd met spiritus en een schone doek.
- Licht vervuilde vloeren: stofzuig, veeg of dweil het oppervlak om los vuil en bouwstof te verwijderen (30). Een gecombineerde machine is perfect voor grote oppervlakken (gecombineerde schrobzuigmachine met cilindrische borstels voor anti-slipvloeren).



Opmerking: Hoewel Tarkett een lijst opgeeft van producenten en voorbeelden van lijm, egaliseermiddel en vochtbestendig membraan, kunnen wij geen garantie geven op de vermelde producten. De lijst met producten en producten is niet compleet of actueel. Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze producten als ze niet functioneren in combinatie met een van zijn producten. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de lijm, egaliseermiddel en het vochtbestendige membraan, evenals van de vloerinstallateur, om ervoor te zorgen dat de gebruikte producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik en worden toegepast volgens de aanbevelingen van de fabrikanten. Mocht u twijfels hebben of verduidelijking nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.

# Mini plank iD Square


PŁYTKI WINYLOWE LOOSE-LAY

06/2025

Instrukcje  
instalacji

## WAŻNE!


- Należy dopilnować, aby wszystkie zalecenia i instrukcje były szczególnie przestrzegane.
- W razie wątpliwości w zakresie montażu prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tarkett.
- Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są stale aktualizowane.
- Używać tego samego numeru serii produkcyjnej dla każdej powierzchni ciągłej.
- Nie układać opakowań w wysokie sterty (maks. wysokość 5 opakowań).
- Przed montażem pozwolić, aby materiał zaaklimatyzował się w opakowaniach do warunków pomieszczenia przez co najmniej 24 godz. w temperaturze pokojowej (co najmniej 15°C).
- Podłoże musi być równe, wypoziomowane, czyste, bez śladów (cienkopisów, markerów itp.), nieuszkodzone, twarde, jednorodne, gładkie i wolne od wilgoci. Należy sprawdzić chłonność podłoża zgodnie z wymaganiami producenta kleju.
- Tarkett zaleca stosowanie wyłącznie dedykowanych klejów do montażu płytek loose-lay. Zawsze postępować zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta kleju.
- W przypadku obszarów narażonych na intensywne promieniowanie słoneczne (np. ogród zimowy itp.) stosować wyłącznie system klejenia zalecany przez producenta kleju.
- Praca musi zostać zakończona inspekcją: dopilnować, aby nowo położona wykładzina była wolna od pozostałości kleju.



## A – PRZYGOTOWANIE I INFORMACJE PRZED MONTAŻEM


### A.1 Aklimatyzacja

Przed montażem pozostawić panele w opakowaniach na co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej nie niższej niż 15°C (1); patrz przepisy w danym kraju). Temperatura ta powinna być utrzymana podczas montażu.




### A.2 Warunki temperatury w pomieszczeniu

Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C, a temperatura pomieszczenia 15°C (2). Zalecana wilgotność względna w pomieszczeniu powinna wynosić 40–60% (patrz przepisy w danym kraju). Przechowywać panele na płasko w opakowaniach, w niewielkich starannie ułożonych stosach (maks. wysokość 5 opakowań).



### A.3 Wymagania podłoża

Podłoże musi być wypoziomowane, równe, czyste, bez śladów (cienkopisu, markerów dowolnego rodzaju, długopisu, farby itp., które mogłyby migrować i spowodować przebarwienia), bez uszkodzeń, suche, stabilne, twarde, gładkie (należy sprawdzić chłonność) oraz nie-narażone na wilgoć (3, 4, 5, 6 i 7). Zabezpieczenie podłoża przed wilgocią oraz montaż należy przeprowadzić według norm budowlanych obowiązujących w danym kraju. Zmierzona wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności zgodnie ze wspomnianymi normami. W Polsce obowiązuje zasada nieprzekraczania wilgotności: 2% CM dla podłoży cementowych i 0,5 CM dla anhydrytowych. Prosimy o przestrzeganie zaleceń producenta kleju w tym zakresie.



## Mini plank iD Square


Przed zastosowaniem masy poziomującej należy sprawdzić, jakie natężenie ruchu jest przewidywane dla wykładziny po instalacji. Lateksowe masy poziomujące nie nadają się do miejsc o dużym natężeniu ruchu, szczególnie jazdy wózków na wąskich kółkach (patrz EN 12529, Kółka i koła). Sprawdzić zgodność masy poziomującej i postępować zgodnie z instrukcjami jej producenta.

Podłogi podniesione należy wyregulować, aby uniknąć różnic głębokości. Nierówne i kotłujące się elementy prowadzą do pogorszenia walorów wizualnych rozwiązania podłogowego. W razie potrzeby przed nałożeniem kleju należy zagruntować umiarkowanie chłonne podłoże (np. podłoże drewniane lub wylewkę anhydrytową).

**Uwaga:** wyłączenie odpowiedzialności (kleje, masy poziomujące itp.) Mimo że firma Tarkett zaleca stosowanie określonych typów klejów, mas poziomujących i izolacji przeciwwilgociowych od określonych producentów, nie odpowiada jednak za ich jakość ani sposób użycia. Nie możemy zagwarantować, że lista wymienionych produktów i producentów jest kompletna i aktualna. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego działania tych produktów z naszymi produktami. Producenci kleju, masy poziomującej i izolacji przeciwwilgociowej ponoszą wyłączną odpowiedzialność za to, czy użyte produkty są odpowiednie do danego zastosowania, a wykonawca prac za to, czy są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

### A.4 Ogrzewanie podłogowe


Warunkiem koniecznym jest sprawdzenie przed montażem systemu ogrzewania podłogowego, potwierdzenie jego prawidłowego działania oraz przeprowadzenia procesu wygrzewania. Ogrzewanie podłogowe musi zostać wyłączone na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem montażu podłogi i pozostawać wyłączone przez co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu. Jeżeli ogrzewanie podłogowe jest wyłączone, w razie potrzeby należy zapewnić alternatywne ogrzewanie, tak aby utrzymać podczas montażu stałą temperaturę w zakresie 15–28°C. Następnie przez kolejne dni należy stopniowo zwiększać temperaturę o kilka stopni dziennie, aż do uzyskania właściwej temperatury pomieszczenia. Temperatura nie powinna nigdy przekroczyć maksymalnej wartości 27°C uzgodnionej przez branżę wykładzin podłogowych w odniesieniu do powierzchni wykładzin podłogowych (8).



## B – MONTAŻ

### B.1 Kierunek układania


Wyznaczyć linię środkową i ułożyć pierwszy rząd. Unikać krótkich cięć wzdłuż ścian. Aby temu zapobiec, można przemieścić linię środkową.



### Panele


Panele należy montować w tym samym kierunku, aby uniknąć niejednolitego odbijania światła.

- W przypadku wzorów drewnopodobnych unikać montowania obok siebie paneli z tym samym wzorem. Należy używać paneli z kilku opakowań.



### B.2 Klejenie

- Do klejenia używać wyłącznie dedykowanego kleju rzepowego zalecanego przez Tarkett. Nałożyć co najmniej 120 g/m<sup>2</sup> kleju rzepowego za pomocą wałka o średnim włosiu (13) lub kielni z drobnymi zębami (typ TKB A4; 14) w określonych przypadkach. Zadbaj o nałożenie odpowiedniej ilości kleju, tak aby zapewnić prawidłowe przywieranie.
- Płytki należy ściśle łączyć ze sobą. Po ułożeniu wyrównać ręcznie. W celu zapewnienia prawidłowego związania docisnąć ciężkim wałkiem.
- Uwaga: w określonych warunkach (rampy, podesty, schody) konieczne jest zaczekanie na pełne utwardzenie kleju akrylowego. W powyższych przypadkach należy użyć kleju akrylowego zalecanego przez Tarkett.
- Nałożyć 250 g/m<sup>2</sup> za pomocą kielni z drobnymi zębami (typu TKB A2).
- Ostrożnie: w przypadku montażu na chłonnym podłożu (np. drewnianych panelach, wylewce anhydrytowej) należy zastosować odpowiedni grunt w celu ograniczenia chłonności. Dzięki temu klej rzepowy zachowa swoje właściwości klejące.
- Zawsze przestrzegać instrukcji producenta kleju w zakresie czasu schnięcia i czasu obróbki.




Więcej informacji na temat klejenia można znaleźć w osobnym opracowaniu:

Zalecenia dotyczące kleju [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Metoda instalacji

Rozpocząć od ułożenia pierwszych paneli z narożnikami wyrównanymi względem linii środkowej (10, 15). Ułożyć pierwszy rząd od ściany początkowej do ściany przeciwległej, przestrzegając kierunku montażu (16). Kontynuować montaż, powracając w przeciwnym kierunku do ściany początkowej (17).




## Mini plank iD Square


W razie dotarcia do ściany bocznej (18) lub przeszkody należy dociąć panel wskazaną niżej metodą:



- Umieścić panel w kontakcie z ostatnio ułożonym rzędem (19).
- Nałożyć na niego drugi panel wyrównany z drugimi narożnikami (20).
- Dociąć pierwszy panel wzdłuż drugiego (21).
- Docięty panel staje się panelem odniesienia [A] dla wszystkich cięć (22).
- Ułożyć nowy panel w miejscu montażu, ale na panelu ostatniej kolumny. Skorzystać z panelu A wzdłuż ściany, aby dociąć panel (23).
- Po docięciu panel powinien idealnie przylegać do ściany (24).



- Wykonać tę samą czynność dla wszystkich paneli wzdłuż ściany oraz dla paneli dochodzących do ściany przeciwległej do początkowej.
- Ułożyć panel wzdłuż ostatniego rzędu (25).
- Skorzystać z panelu odniesienia [A], aby dociąć układany panel (26).
- Po docięciu panel powinien idealnie przylegać do ściany (27).



### C – PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU


**WAŻNE! Odczekać od 48 do 72 godzin przed rozpoczęciem użytkowania lub wniesieniem mebli.**

#### C.1 Zabezpieczenie montażu

- Jeśli po zakończeniu montażu mają być prowadzone roboty budowlane, należy zawsze zabezpieczyć podłogę, przykrywając ją arkuszami tektury lub sklejki.
- Nie kleić taśmy malarskiej bezpośrednio do rozwiązania podłogowego.
- Nigdy nie zezwalać na ruch ciężkich wózków bezpośrednio zaraz po montażu, ponieważ może to spowodować wypieranie kleju spod podłogi.

#### C.2 Czyszczenie pomontażowe

- Przed oddaniem nowo położonego rozwiązania podłogowego do eksploatacji zawsze zalecane jest przeprowadzenie czyszczenia pomontażowego.
- Resztki kleju należy usunąć rozpuszczalnikiem spirytusowym i czystą tkaniną.
- Lekko zabrudzone podłogi: odkurzyć, zamieść lub przemyć wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz (30). W przypadku dużych powierzchni dobrym rozwiązaniem jest użycie maszyny czyszczącej (połączenia szorowarki i suszarki z cylindrycznymi szczotkami bezpiecznymi dla wykładzin antypoślizgowych).



Uwaga: mimo że firma Tarkett zaleca stosowanie określonych klejów, mas poziomujących i izolacji przeciwwilgociowych, nie udziela gwarancji na uzyskany efekt końcowy. Nie możemy zagwarantować, że lista wymienionych produktów i producentów jest kompletna i aktualna. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego działania tych produktów z naszymi produktami. Producenci kleju, masy poziomującej i izolacji przeciwwilgociowej ponoszą wyłączną odpowiedzialność za to, czy użyte produkty są odpowiednie do danego zastosowania, a wykonawca prac za to, czy są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

# Mini régua iD Square


MOSAICOS DE VINÍLICO AUTOPORTANTE

06/2025

Guia de  
instalação

## IMPORTANTE!


- Certifique-se de que todas as especificações e instruções são cumpridas cuidadosamente.
- Contacte o seu representante da Tarkett caso tenha dúvidas quanto a qualquer aspeto da instalação.
- Estas informações estão sujeitas a alterações devido a melhoria contínua.
- Utilize o mesmo número de shade para cada superfície contínua.
- Armazene as caixas organizadas em pequenas pilhas (máx. 5 caixas de altura).
- Deixe o pavimento aclimatizar pelo menos 24 horas antes de fazer a colocação à temperatura ambiente (mínimo 15 °C).
- O substrato deve ser plano, nivelado, limpo, sem marcas (de canetas de feltro, marcadores, etc.), deve estar em bom estado, seco, sólido, duro, liso e não pode estar exposto a humidade. A absorção deve ser verificada e ajustada para que o substrato seja moderadamente absorvente.
- Utilize apenas colas recomendadas pela Tarkett e desenvolvidas para instalação de mosaicos autoportantes. Cumpra sempre as instruções e recomendações do fabricante da cola.
- Para áreas específicas com exposição à luz solar (marquises, etc.), selecione uma cola adaptada recomendada pelos fabricantes.
- O trabalho deve ser concluído com uma inspeção: certifique-se de que o pavimento recém-colocado não contém resíduos de cola.



## A – PREPARAÇÃO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DA INSTALAÇÃO

### A.1 Aclimatização


É importante armazenar as régua durante pelo menos 24 horas antes da instalação a uma temperatura ambiente mínima de 15 °C (1); consulte as regulamentações de cada país). Esta temperatura deverá ser mantida ao longo da instalação.



### A.2 Condições de temperatura ambiente

A temperatura mínima do substrato deve ser de 12 °C e a temperatura ambiente deve ser de 15 °C (2). A humidade relativa recomendada no interior da divisão deverá ser de 35-65% (consulte as regulamentações de cada país).

As régua devem ser armazenadas na horizontal nas respetivas embalagens, em pequenas pilhas (máx. 5 caixas de altura).




### A.3 Condição do substrato

O substrato deve ser plano e estar nivelado, limpo, sem marcas (de canetas de feltro, marcadores de qualquer tipo, esferográficas, tinta, etc. que possam causar descoloração devido à migração), deve estar em bom estado, seco, sólido, duro, liso (a absorção deve ser verificada) e não pode estar exposto a humidade (3, 4, 5, 6 e 7).

A preparação/seco do substrato e os procedimentos de instalação devem estar todos em conformidade com a norma relevante actualmente em vigor no país de utilização. O grau de humidade de um substrato sólido deve ser inferior ao nível máximo de humidade permitido quando testado de acordo com essa norma.

Por ex., no Reino Unido, a humidade relativa das superfícies de betão deve ser inferior a 75% e menos de 2% com o método CCM. Na América do Norte, a ASTM F-170 recomenda uma razão de água/cimento de 0,40 a 0,45.




## Mini régua iD Square

Antes de seleccionar um composto de nivelamento, verifique o tipo de tráfego ao qual o pavimento será submetido depois de instalado. Os compostos de nivelamento em látex não são adequados para áreas que vão receber tráfego pesado, especialmente tráfego pesado com rodas estreitas (ver EN 12529, Rodízios e rodas). Verifique a compatibilidade da massa de regularização e siga as instruções do fabricante da massa de regularização. Os pavimentos técnicos têm de ser ajustados para evitar qualquer desvio de profundidade. Desníveis e elementos oscilantes resultariam em defeitos visuais na superfície do pavimento. Se necessário, utilize um primário para ter um substrato moderadamente absorvente (em pavimento de acesso de madeira ou anidrido, por exemplo) antes da aplicação do agente de adesividade.

**Nota:** isenção de responsabilidade (colas, compostos de nivelamento, etc.) Embora a Tarkett possa listar uma selecção de fabricantes de colas, compostos de nivelamento e membranas de impermeabilização de superfície, não damos qualquer garantia pelos produtos listados. A lista de produtos e fabricantes não é garantidamente completa ou actual. A Tarkett não aceita qualquer responsabilidade se algum destes produtos não apresentar o devido desempenho em conjunto com qualquer um dos seus produtos. É da responsabilidade do fabricante da cola, do composto de nivelamento e da membrana de impermeabilização, assim como do empreiteiro responsável pela colocação do pavimento, assegurar que os produtos utilizados são apropriados para utilização e que são aplicados de acordo com as recomendações do fabricante.

### A.4 Pavimento radiante


É imperativo que os sistemas de pavimento radiante tenham sido previamente colocados em funcionamento e aprovados como estando a funcionar antes da instalação do pavimento. Certifique-se de que o sistema de pavimento radiante é desligado 48 horas antes do início da instalação do pavimento e que permanece desligado durante pelo menos 48 horas após a conclusão da instalação. Enquanto o sistema de pavimento radiante estiver desligado, deverá ser fornecida uma fonte de aquecimento alternativa, se necessário, para assegurar que a área de instalação é mantida a uma temperatura constante entre 15-28 °C. Aumente gradualmente a temperatura, ao longo de alguns dias, apenas alguns graus por dia, até se atingir a temperatura ambiente pretendida. A temperatura nunca deverá exceder a temperatura máxima de 27 °C, acordada pela indústria de pavimentos, na superfície do pavimento ( 8 ).



## B – INSTALAÇÃO

### B.1 Orientação de colocação


Crie a linha central e instale a primeira fila. Evite cortes curtos ao longo das paredes. Neste caso, pode desviar-se da linha central.



### Réguas


Instale as réguas seguindo a mesma orientação, de modo a evitar um reflexo mate/brilhante da superfície.

- No padrão de madeira, evite instalar réguas com o mesmo design umas ao lado das outras.



### B.2 Colagem

- Utilize um agente de adesividade recomendado pela Tarkett. Aplique, no mínimo, 120 g/m<sup>2</sup> do agente de adesividade utilizando um rolo de pelo médio ( 13 ) ou uma espátula de dentes finos (tipo TKB A4; 14 ) em casos específicos. Tenha cuidado para aplicar cola suficiente para garantir uma aderência adequada.
- Instale os mosaicos extremidade a extremidade, bem juntos. Pressione com a mão, à medida que forem sendo colocados. Passe um rolo pesado por cima para garantir uma colagem correta.
- Nota: Em determinadas condições (rampas, plataformas, degraus), é necessária uma cola acrílica de endurecimento total. Utilize uma cola de emulsão acrílica recomendada pela Tarkett.
- Aplique 250 g/m<sup>2</sup> com uma espátula de dentes finos (tipo TKB A2).
- Atenção: ao instalar num substrato absorvente (por exemplo, painéis de madeira, substrato anidrido), aplique um primário adaptado para regular a respetiva absorção. Desta forma, o agente de adesividade mantém as suas propriedades de fixação.
- Siga sempre as instruções do fabricante da cola e respeite o tempo de secagem e de trabalho da cola.




Para mais detalhes sobre a colagem, consulte a folha separada:

Recomendações de cola [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Método de instalação

Comece por posicionar as primeiras réguas com os cantos alinhados na linha central ( 10, 15 ). Instale as primeiras colunas desde a parede inicial em direção à parede oposta, respeitando o sentido de colocação ( 16 ). Continue a instalação na outra direção, de volta à parede inicial ( 17 ).




## Mini régua iD Square


Ao chegar a uma parede lateral (18) ou a um obstáculo, corte a régua utilizando o seguinte método de riscagem:



- Posicione uma régua em contacto com a última coluna instalada (19)
- Posicione uma segunda régua sobreposta, alinhada pelos cantos da segunda (20)
- Corte a primeira régua ao longo da segunda (21)
- A régua cortada torna-se a referência [A] a ser utilizada para todos os cortes daqui em diante (22)
- Agora, posicione uma nova régua no local certo mas sobre a régua da última coluna, utilize a régua A ao longo da parede para cortar a régua (23)
- Depois de cortar, a régua deve encaixar perfeitamente na parede (24)



- Faça o mesmo para toda as régua ao longo desta parede e para as régua que chegam à parede oposta à parede inicial
- Coloque uma régua ao longo da última da coluna (25)
- Utilize a referência [A] para cortar esta régua (26)
- Depois de cortar, a régua deve encaixar perfeitamente na parede (27)



### C – APÓS A INSTALAÇÃO


**IMPORTANTE! Aguarde 48 a 72 horas antes de permitir qualquer tráfego de pessoas ou colocação de mobiliário.**

#### C.1 Protecção da instalação

- Se forem realizados trabalhos de construção após a instalação, o pavimento deve ser sempre protegido cobrindo-o com um painel duro ou contraplacado.
- A fita adesiva de pintura não deve ser fixada directamente no pavimento.
- Nunca sujeite um pavimento recém-instalado a tráfego pesado com rodas numa fase inicial, uma vez que isto forçará a cola a sair por baixo do pavimento.

#### C.2 Limpeza inicial do local

- É recomendada uma limpeza inicial do local sempre antes de o novo pavimento ser aplicado.
- A cola residual deve ser removida com álcool desnaturado e um pano limpo.
- Em pisos pouco sujos: aspirar, varrer ou passar uma mopa húmida na área, para remover sujidade solta e pó acumulados (30). Uma máquina combinada é muito eficaz para grandes áreas (máquina de lavar/secar combinada com escovas cilíndricas para pavimento de segurança).



Nota: Embora a Tarkett possa listar uma selecção de fabricantes de colas, massas de regularização e membranas de impermeabilização de superfície, não damos qualquer garantia pelos produtos listados. A lista de produtos e fabricantes não é garantidamente completa ou actual. A Tarkett não aceita qualquer responsabilidade se algum destes produtos não apresentar o devido desempenho em conjunto com qualquer um dos seus produtos. É da responsabilidade do fabricante da cola, da massa de regularização e da membrana de impermeabilização, assim como do empreiteiro responsável pela colocação do pavimento, assegurar que os produtos utilizados são apropriados para utilização e que são aplicados de acordo com as recomendações do fabricante. Em caso de dúvidas ou se forem necessários quaisquer esclarecimentos, contacte o seu representante local da Tarkett para mais informações.

# iD Square Mini-Plank


VOĽNE LOŽENÉ VINYLOVÉ DIELCE

06/2025

Návod na  
inštaláciu

## DÔLEŽITÉ!


- Je nutné starostlivo dodržať všetky špecifikácie a pokyny.
- Ak nerozumiете niektorej časti inštalácie, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Tarkett.
- Tieto informácie sa môžu meniť v záujme ďalšieho zlepšovania.
- Pre každú súvislú plochu použite rovnakú šaržu.
- Balenia skladujte v malých úhľadných kôpkach (max. 5 balení na výšku).
- Pred inštaláciou nechajte podlahu najmenej 24 hodín aklimatizovať pri izbovej teplote (minimálne 15 °C).
- Podklad musí byť plochý, rovný, čistý, bez značiek (popisovačiek, fixiek atď.), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmie byť vystavený vlhkosti. Nasiakavosť podkladu je potrebné skontrolovať a upraviť tak, aby bol podklad stredne nasiakavý.
- Používajte iba lepidlá odporúčané spoločnosťou Tarkett a vyvinuté pre inštaláciu voľne ložených vinylových dielcov. Vždy sa riadte pokynmi a odporúčaniami výrobcu lepidla.
- Pre osobitné oblasti vystavené slnečnému žiareniu (zimná záhrada a pod.) vyberte vhodné lepidlo odporúčané výrobcami.
- Po dokončení práce je potrebné skontrolovať, či na novo položenej podlahe nie sú zvyšky lepidla.



## A – PRÍPRAVA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED INŠTALÁCIOU


### A.1 Aklimatizácia

Je dôležité uskladniť dielce na minimálne 24 hodín pred inštaláciou pri minimálnej izbovej teplote 15 °C (1), pozrite si predpisy pre jednotlivé krajiny). Táto teplota musí byť zachovaná počas celej inštalácie.



### A.2 Podmienky izbovej teploty


Minimálna teplota podkladu by mala byť 12 °C a minimálna izbová teplota by mala byť 15 °C (2). Odporúčaná relatívna vlhkosť v miestnosti by mala byť 35 – 65 % (pozrite si predpisy pre jednotlivé krajiny). Dielce sa musia uchovávať naplocho v balení, v malých usporiadaných kôpkach (max. 5 balení na sebe).



### A.3 Stav podkladu

Podklad musí byť rovný, plochý, čistý, bez značiek (zvýrazňovače, fixky akéhokoľvek typu, guľôčkové perá, farba atď., ktoré by mohli spôsobiť stratu farby z dôvodu migrácie), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký (je potrebné skontrolovať nasiakavosť) a nesmie byť vystavený vlhkosti (3, 4, 5, 6 a 7).

Príprava/suchosť podkladu a postupy pokládky by mali byť v súlade s aktuálnou príslušnou normou v krajine použitia. Suchosť pevného podkladu by mala byť pri testovaní podľa tejto normy nižšia ako maximálna povolená úroveň vlhkosti. Napr. v Spojenom kráľovstve musí byť relatívna vlhkosť betónových povrchov nižšia ako 75 % a menej ako 2 % pri metóde CCM. V Severnej Amerike je podľa normy ASTM F-170 odporúčaný pomer vody k cementu 0,40 až 0,45.



## iD Square Mini-Plank


Pred výberom nivelačnej hmoty skontrolujte, akému typu zaťaženia bude podlahová krytina vystavená po pokládke. Latexové nivelačné hmoty nie sú vhodné pre plochy, ktoré budú vystavené intenzívnemu zaťaženiu, najmä intenzívnemu zaťaženiu na úzkych kolieskach (pozrite si normu EN 12529, kolieska a kolesá). Skontrolujte kompatibilitu nivelačnej hmoty a dodržiavajte pokyny výrobcu nivelačnej hmoty.

Zdvojené podlahy sa musia upraviť tak, aby sa zamedzilo odchýlkam v hĺbke. Nerovnosti a kývajúce sa prvky by viedli k vizuálnym kazom na povrchu podlahy. V prípade potreby pred aplikáciou lepidla naneste penetračný náter na mierne nasiakavý podklad (napr. na drevené alebo anhydritové zdvojené podlahy).

**Poznámka:** vylúčenie zodpovednosti (lepidlá, nivelačné hmoty atď.) Aj keď spoločnosť Tarkett môže uvádzať zoznam výrobcov a typov lepidiel, nivelačných hmôt a povrchových membrán odolných proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Nezarúčujeme, že zoznam výrobcov a výrobcov je úplný alebo aktuálny. Spoločnosť Tarkett nepreberá zodpovednosť za to, že niektorý z týchto výrobkov nebude fungovať spolu s niektorým z výrobkov spoločnosti. Za zaistenie vhodnosti použitých výrobkov a ich použitie v súlade s odporúčaniami výrobcov je zodpovedný výrobca lepidla, nivelačnej hmoty a povrchovej membrány odolnej proti vlhkosti a pokladač podláh.

### A.4 Podlahové kúrenie


Vyžaduje sa, aby boli systémy podlahového kúrenia uvedené do prevádzky a bolo overené ich správne fungovanie pred tým, ako sa nainštaluje podlahová krytina. Uistite sa, že systémy podlahového kúrenia sú vypnuté 48 hodín pred tým, ako začne inštalácia podlahovej krytiny, a zostali vypnuté minimálne 48 hodín po dokončení inštalácie. Počas doby, keď bude systém podlahového kúrenia vypnutý, sa musí, v prípade potreby, zaistiť alternatívny zdroj kúrenia, aby sa zaistilo zachovanie stálej teploty 15 – 28 °C na mieste inštalácie. V priebehu niekoľkých dní postupne zvyšujte teplotu o niekoľko stupňov denne, pokým nebude dosiahnutá želaná izbová teplota. Teplota by na povrchu podlahovej krytiny nemala prekročiť 27 °C ( 8 ).



## B – INŠTALÁCIA

### B.1 Smer pokládky


Vytvorte stredovú čiaru a nainštalujte prvý rad. Zamedzte krátkym rezom pozdĺž stien. V tomto prípade môžete posunúť stredovú čiaru.



### Dielce


Dielce inštalujte rovnakým smerom, aby ste zabránili matnému/lesklému odrazu na povrchu.

- Pri drevenom vzore sa vyhnite inštalácii dielcov s rovnakým vzorom vedľa seba.



### B.2 Lepenie

- Lepte pomocou akrylovej emulzie odporúčanej spoločnosťou Tarkett. Naneste minimálne 120 g/m<sup>2</sup> emulzie pomocou valčeka so stredným vlasom ( 13 ) alebo v osobitných prípadoch s pomocou jemne ozubenej špachtle (typ TKB A4; 14 ). Dbajte na to, aby ste naniesli dostatočné množstvo lepidla na zaistenie správneho príľnutia.




- Nainštalujte dielce okraj k okraju, tesne. Pri umiestňovaní ich vyrovnajte rukou. Na zaistenie správneho spojenia použite ťažký valček.
- Poznámka: V určitých podmienkach (rampy, plošiny, schody) je nutná dostatočná vrstva akrylového lepidla. Použite akrylové emulzné lepidlo odporúčané spoločnosťou Tarkett.
- Naneste 250 g/m<sup>2</sup> pomocou jemne ozubenej špachtle (typ TKB A2).
- Pozor: pri inštalácii na nasiakavý podklad (napr. drevené dosky, anhydritový podklad) naneste vhodný penetračný náter na reguláciu nasiakavosti. Lepidlo si tak zachová svoje príľnavé vlastnosti.
- Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu lepidla a rešpektujte čas schnutia a lepenia.

Ďalšie podrobnosti o lepení nájdete na samostatnom liste:

Odporúčané lepidlá [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Spôsob inštalácie

Začnite tak, že prvé dielce umiestnite s rohmi zarovnanými so stredovou čiarou ( 10, 15 ). Namontujte prvé rady od počiatkovej steny k protiľahlej stene, dodržujte pritom smer pokládky ( 16 ). Pokračujte v inštalácii opačným smerom späť k počiatkovej stene ( 17 ).




## iD Square Mini-Plank


Keď dosiahnete bočnú stenu (18) alebo prekážku, odrežte lamelu pomocou nasledujúcej metódy rýsovania:



- Umiestnite lamelu do kontaktu s naposledy namontovaným radom (19)
- Umiestnite druhú tak, aby sa pokrývala a bola zarovnaná na druhých rohoch (20)
- Odrežte prvú lamelu pozdĺž druhej (21)
- Odrezaná lamela sa stane referenciou [A], ktorá sa teraz použije pre všetky rezy (22)
- Teraz umiestnite novú lamelu na miesto, kde má byť položená, ale ponad lamelu posledného radu, použite lamelu A pozdĺž steny na odrezanie lamely (23)
- Po odrezaní by lamela mala dokonale priliehať k stene (24)



- Postupujte rovnako pri všetkých lamelách pozdĺž tejto steny a aj pri lamelách, ktoré dosahujú stenu oproti počiatočnej
- Umiestnite lamelu pozdĺž posledného radu (25)
- Použite referenciu [A] na odrezanie tejto lamely (26)
- Po odrezaní by lamela mala dokonale priliehať k stene (27)



### C – PO INŠTALÁCII


**DÔLEŽITÉ!** Pred chodením po podlahe alebo sťahovaním nábytku počkajte 48 až 72 hodín.

#### C.1 Ochrana inštalácie

- Ak sa po inštalácii budú vykonávať stavebné práce, podlahu je vždy potrebné chrániť zakrytím drevotrieskovou alebo pleglejkovou doskou.
- Maliarska páska sa nesmie lepiť priamo na podlahu.
- Po novonainštalovanej podlahovej krytine nikdy krátko po inštalácii neprechádzajte ťažkými kolesami, pretože by to spod podlahovej krytiny mohlo vytlačiť lepidlo.

#### C.2 Počiatočné čistenie miesta inštalácie

- Pred začatím používania novej podlahovej krytiny sa vždy odporúča jej počiatočné vyčistenie.
- Zvyšky lepidla by sa mali odstrániť metylalkoholom a čistou handričkou.
- Ľahko znečistené podlahy: oblasť povysávajte, pozametajte alebo utrite vlhkým mopom, aby ste odstránili voľné nečistoty a stavebný prach (30). Kombinovaným podlahovým umývacím strojom sa dajú veľmi efektívne vyčistiť veľké plochy (kombinácia kefovania a sušenia s valcovými kefami na bezpečnostnú podlahu).



Poznámka: Aj keď spoločnosť Tarkett môže uvádzať zoznam výrobcov a typov lepidiel, nivelačných hmôt a hydroizolačných membrán, za uvedené výrobky neručíme. Nezarúčujeme, že zoznam výrobcov a výrobcov je úplný alebo aktuálny. Spoločnosť Tarkett nepreberá zodpovednosť za to, že niektorý z týchto výrobcov nebude fungovať spolu s niektorým z výrobcov spoločnosti. Za zaistenie vhodnosti použitých výrobcov a ich použitie v súlade s odporúčaniami výrobcov je zodpovedný výrobca lepidla, nivelačnej hmoty a hydroizolačnej membrány a pokladač podláh. V prípade pochybností alebo nutnosti objasnenia sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Tarkett, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

# iD Square Mini Plaka


SERBEST DÖŞEME VİNİL KAROLARI

06/2025

Uygulama  
Talimatları

## ÖNEMLİ!


- Lütfen tüm teknik özelliklere ve talimatlara titizlikle uyulduğundan emin olun.
- Uygulama sürecinin herhangi bir adımında tereddüt ederseniz, Tarkett temsilcinizle iletişime geçmekten çekinmeyin.
- Bu bilgiler, sürekli iyileştirme süreçleri doğrultusunda değiştirilebilir.
- Tüm kesintisiz yüzeylerde aynı ton (lot) numarasını tercih edin.
- Kutuları küçük ve düzenli yığınlar halinde saklayın (maks. 5 kutu üst üste koyun).
- Zemin malzemesinin döşenmeden önce en az 24 saat ortamın sıcaklığına uyum sağlamasına izin verin (minimum 15 °C).
- Alt zemin; düz, eşit, temiz, çiziksiz (keçeli kalem, işaretleme kalem vb. izi olmamalı), sağlam, kuru, katı, sert, pürüzsüz ve neme maruz kalmamış olmalıdır. Emilim kontrol edilmeli ve orta derecede emici bir alt zemine sahip olacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Yalnızca Tarkett tarafından önerilen ve Serbest Döşeme Karosu uygulaması için geliştirilen yapıştırıcıları kullanın. Her zaman yapıştırıcı üreticisinin talimatlarına ve önerilerine uyun.
- Güneş ışığına maruz kalan belirli alanlar için (kış bahçesi vb.) üreticiler tarafından önerilen uygun bir yapıştırıcı seçin.
- İşlem, yeni döşenen zeminin yapıştırıcı kalıntılarını arındırıldığından emin olunarak bir inceleme ile tamamlanmalıdır.



## A - DÖŞEME ÖNCESİ HAZIRLIK VE ÖNEMLİ BİLGİLER


### A.1 Ortamın iklimine uyum sağlama

Plakaların döşenmeden önce en az 24 saat boyunca minimum 15 °C oda sıcaklığında saklanması önem arz etmektedir (1); her ülkenin yönetmeliklerine bakın). Bu sıcaklık döşeme işlemi boyunca korunmalıdır.




### A.2 Oda sıcaklığı koşulları

Alt zeminin minimum sıcaklığı 12 °C ve oda sıcaklığı 15 °C olmalıdır (2). Odanın içindeki önerilen bağıl nem oranı %35-65 arasında olmalıdır (her ülkenin yönetmeliklerine bakın). Plakalar ambalajlarında düz bir şekilde, küçük ve düzenli yığınlar halinde saklanmalıdır (maks. 5 kutu yüksekliğinde).



### A.3 Alt zemin durumu

Alt zemin; eşit, düz, temiz ve çiziksiz olmalıdır (hareket nedeniyle renk bozulmasına yol açabilecek keçeli kalem, işaretleme kalem, tükenmez kalem, boya vb. izler bulunmamalıdır). Ayrıca, sağlam, kuru, katı, sert, pürüzsüz olmalı ve neme maruz kalmamış olmalıdır (emilim kontrol edilmelidir) (3, 4, 5, 6 ve 7). Alt zeminin hazırlanması/kuruluşu ve döşeme prosedürlerinin hepsi kullanılan ülkedeki mevcut geçerli kullanım standartları ile uyum içerisinde olmalıdır. Katı alt zeminin kuruluşu, ilgili standartlara göre test edildiğinde izin verilen maksimum nem seviyesinin altında olmalıdır. Örneğin, Birleşik Krallık'ta beton yüzeylerin bağıl nem oranı %75'in altında ve CCM yöntemi ile %2'den az olmalıdır. Kuzey Amerika'da ASTM F-170, su-çimento oranının 0,40 ile 0,45 arasında olmasını önerir.



## iD Square Mini Plaka


Bir düzleştirme bileşiği seçmeden önce, zemin kaplamasının döşemeden sonra ne tür bir yük trafiğine maruz kalacağını kontrol edin. Lateks düzleştirme bileşikler özellikle ağır, dar tekerli yük trafiği başta olmak üzere yoğun yük trafiği alacak alanlar için uygun değildir (bkz. EN 12529, Ruletler ve tekerler). Tesviye şapının uyumluluğunu kontrol edin ve tesviye şapı üreticisinin talimatlarına uyun.

Yükseltilmiş zeminler, tamamen düz ve kot farksız olmalıdır. Kot farkı olan ve sallanan parçalar, zemin yüzeyinde görsel kusurlara neden olabilir. Gerekirse yapıştırıcı uygulamadan önce orta derecede emici bir alt zemin (örneğin, ahşap veya anhidrit erişim zemininde) elde etmek için astar kullanın.

**Not:** sorumluluk reddi (yapıştırıcılar, tesviye şapları vb.) Tarkett'te bazı yapıştırıcı, tesviye şapı ve yüzey rutubetine dayanıklı membran üreticileri ve tipleri önerilmiş olsa da listelenen ürünlerin garantisini vermemekteyiz. Ürün ve üretici listesinin tam veya güncel olduğu garanti edilemez. Tarkett, bu ürünlerin herhangi birinin kendi ürünlerinden herhangi biriyle birlikte performans göstermemesinden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanılan ürünlerin kullanımına uygun olduğundan ve üreticinin önerilerine uygun olarak uygulandığından emin olmak yapıştırıcı, tesviye şapı ve yüzey rutubetine dayanıklı membran üreticisi ile zemin kaplama yüklenicisinin sorumluluğundadır.

### A.4 Yerden Isıtma

Zemin kaplaması döşenmeden önce, önceden devreye alınmış yerden ısıtma sistemlerinin düzgün bir şekilde çalıştığına tespit edilmesi gerekmektedir. Zemin kaplamasının döşenmesine başlamadan 48 saat önce yerden ısıtma sisteminin kapatıldığından ve döşeme işlemi tamamlandıktan sonra en az 48 saat boyunca kapalı kaldığından emin olun. Yerden ısıtma sistemi kapalıyken, döşeme alanının sabit 15-28 °C sıcaklığında kalmasını sağlamak için gerekirse alternatif bir ısıtıcı kaynağı sağlanmalıdır. İstenilen oda sıcaklığına ulaşılan kadar sıcaklığı birkaç gün boyunca günde yalnızca birkaç derece olacak şekilde kademeli olarak artırın. Zemin kaplaması yüzeyinin sıcaklığı, zemin kaplama endüstrisinin üzerinde anlaşmaya vardığı maksimum 27 °C sıcaklığını asla aşmamalıdır (8).




## B – DÖŞEME İŞLEMİ

### B.1 Döşeme yönü

Orta çizgiyi oluşturun ve ilk sırayı döşeyin. Duvarlara, kısa kesilmiş plakaların denk gelmemesine


dikkat edin. Bu durumda orta çizgiyi ayarlayabilirsiniz.



### Plakalar


Yüzeyin mat/parlak yansımalarını önlemek için plakaları aynı yönde döşeyin.

■ Ahşap desenlerde aynı desene sahip plakaları yan yana döşemekten kaçının.



### B.2 Yapıştırma

■ Tarkett tarafından önerilen bir akrilik yapıştırıcı (sökülüp takılabilen tarzda) ile yapıştırın. Belirli durumlarda orta yönlü bir rulo (13) veya ince çentikli bir spatula (TKB A4 tipi; 14) kullanarak en az 120 g/m<sup>2</sup> yapışkan uygulayın. Doğru yapışmasını sağlamak için yeterli yapıştırıcı uyguladığınızdan emin olun.



■ Karoları kenardan kenara boşluk kalmayacak şekilde döşeyin. Yerleştirirken elle düzleştirin. Doğru yapışması için ağır bir ruloyla üstten yuvarlayarak bastırın.

■ Not: Belirli koşullarda (rampalar, platformlar, basamaklar) tam yapışan bir akrilik yapıştırıcı gereklidir. Tarkett tarafından önerilen bir akrilik emülsiyon yapıştırıcı kullanın.

■ 250 g/m<sup>2</sup>'yi ince dişli bir mala (TKB A2 tipi) ile uygulayın.

■ Önemli: Emici bir alt zemine (ör. ahşap döşemeler, anhidrit substrat) montaj yapılırken, emme özelliğini düzenlemek için uygun bir astar uygulanmalıdır. Böylece yapışkan yapışma özelliklerini koruyacaktır.


■ Daima yapıştırıcı üreticisinin talimatlarına uyun ve yapışkanın kuruma ve uygulama süresine dikkat edin.

Yapıştırma ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen ayrı sayfaya bakın:

Yapıştırıcı önerileri [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)


### B.3 Döşeme yöntemi

İlk plakaları, köşelerini orta çizgi ile hizalayarak yerleştirin (10, 15). İlk sütunları başlangıç duvarından karşı duvara doğru döşeme yönünü dikkate alarak döşeyin (16). Diğer yönde başlangıç duvarına geri dönerek döşemeye devam edin (17).




## iD Square Mini Plaka


Bir yan duvara (18) veya bir engele ulaştığınızda aşağıdaki işaretleme yöntemini kullanarak döşemeyi kesin:



- Son döşediğiniz sütuna temas edecek şekilde bir plaka yerleştirin (19)
- Plakanın üzerine, ikinci köşelerle hizalanmış başka bir plaka yerleştirin (20)
- İlk plakayı ikinci plaka boyunca kesin (21)
- Kesilen plaka, diğer tüm kesimler için referans [A] olarak kullanılacaktır (22)
- Şimdi döşenmesi gereken yere, ancak son sütunun plağının üzerine gelecek şekilde yeni bir plaka yerleştirin, plakayı kesmek için duvara hizalanmış A plakasını kullanın (23)
- Kesimden sonra plaka duvara mükemmel bir şekilde oturmalıdır (24)



- Bu duvar boyunca tüm plakalar ve başlangıç duvarının karşısındaki duvara ulaşan plakalar için de aynı işlemi uygulayın
- Sütunun sonundaki plaka boyunca bir plaka yerleştirin (25)
- Bu plakayı kesmek için referansı [A] kullanın (26)
- Kesimden sonra plaka duvara mükemmel bir şekilde oturmalıdır (27)



### C – DÖŞEME SONRASI


**ÖNEMLİ! Herhangi bir yaya trafiğine veya mobilyaların taşınmasına izin vermeden önce 48 ila 72 saat bekleyin.**

#### C.1 Döşeme işleminin korunması

- Döşeme işleminden sonra inşaat çalışmaları yapılacaksa zemin her zaman duralit veya kontrplak kaplama ile korunmalıdır.
- Maskeleme bandı doğrudan zemine yapıştırılmamalıdır.
- Yeni döşenmiş bir zemin kaplamasını asla erken aşamada ağır tekerli yük trafiğinde kullanmayın, çünkü bu işlem yapıştırıcının zemin kaplamasının altından çıkmasına neden olacaktır.

#### C.2 İlk şantiye temizliği

- Yeni zemin kaplaması uygulamasından önce her zaman ilk şantiye temizliği yapılması önerilir.
- Yapıştırıcı kalıntıları, denatüre alkol ve temiz bir bezle temizlenmelidir.
- Dağınık haldeki kirleri ve biriken tozu temizlemek için hafif kirli zeminleri elektrik süpürgesi ile süpürün, silin ya da nemli bir biçimde paspaslayın (30). Kombine bir makine, büyük alanlar için oldukça etkilidir (güvenli zemin kaplaması için silindirik fırçalara sahip kombine temizleyici/kurutucu).



Not: Tarkett'te bazı yapıştırıcı, tesviye şapı ve yüzey rutubetine dayanıklı membran üreticileri ve tipleri önerilmiş olsa da listelenen ürünlerin garantisini vermemekteyiz. Ürün ve üretici listesinin tam veya güncel olduğu garanti edilemez. Tarkett, bu ürünlerin herhangi birinin kendi ürünlerinden herhangi biriyle birlikte performans göstermemesinden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanılan ürünlerin kullanıma uygun olduğundan ve üreticinin önerilerine uygun olarak uygulandığından emin olmak yapıştırıcı, tesviye şapı ve yüzey rutubetine dayanıklı membran üreticisi ile zemin kaplama yüklenicisinin sorumluluğundadır. Herhangi bir şüphe durumunda veya açıklama gerekiyorsa daha fazla bilgi için lütfen yerel Tarkett temsilcinizle iletişime geçin.