

Primo Premium, Eclipse Premium

Homogeniczne podłogi winylowe

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne czyszczenie pomieszczeń codziennego użytku zmierza w kierunku ograniczenia stosowania metod czyszczenia na mokro i zastąpienia ich technikami czyszczenia na sucho. Przykładem może być używanie zaimpregnowanych mopów oraz stosowanie odpowiednich maszyn czyszczących. Dla personelu sprzątającego oznacza to bardziej efektywną i łatwiejszą pracę. Zmniejsza to również negatywny wpływ na środowisko, ponieważ pozwala stosować mniej chemicznych środków i zużywać mniej wody.

Czyszczenie wstępne

- Zawsze chroń papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia prac budowlanych. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamieć lub przemyj wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym lub żółtym padem. Do usuwania pyłu z prac budowlanych zastosuj detergent o niskim pH (3-5).

Zapobieganie zabrudzeniom

- Użyj odpowiednio dobranych mat wejściowych, aby usunąć brud już w strefie wejściowej. Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. 90% z nich można usunąć, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.



Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (pod dachem) całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) służy do wstępnego usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do osuszania bródu z wilgoci.
- W strefie trzeciej (za drzwiami) powinna znajdować się tekstylna, luźno ułożona zmywalna wycieraczka do zbierania resztek wilgoci i brudu z butów. Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby można w niej było wykonać 8 kroków.

Czyszczenie



- **Czyszczenie codzienne:** Usuwanie zabrudzeń za pomocą suchego lub mokrego mopa.



- **Czyszczenie maszynowe:** Aby osiągnąć najlepsze rezultaty należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny zyszczącej z czerwonym padem 3M lub padem Twister Green.
- **Środki czyszczące:** Używaj neutralnych detergentów do podłóg. Pomieszczenia mokre mogą wymagać okazjonalnego czyszczenia środkami czyszczącymi o pH od 3 do 5 w celu usunięcia pozostałości mydła.
- **Ostrzeżenie!** Zawsze przestrzegaj dawki wskazanej instrukcji.

Usuwanie plam



Plamy należy usunąć natychmiast. Używaj białych lub czerwonych nylonowych padów lub twardej szczotki. Zwilż je spirytusem metylowym, spirytusem do czyszczenia lub neutralnym detergentem. Przetrzyj dodatkowo czystą wodą.

Konserwacja



- W większości przypadków polerowanie na sucho to skuteczniejsza metoda odświeżenia powierzchni wykładziny z widocznych oznak zużycia. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obr./min. za pomocą czerwonego pada 3M lub Twister Green. Im większa prędkość, tym większy połysk. Stosowanie polerowania na sucho

powoduje zmniejszenie grubości warstwy wierzchniej. Jeżeli powyższa procedura nie przynosi rezultatów i nie spełnia oczekiwań w zakresie połysku, należy zastosować lakier lub polerowanie natryskowe. Dobór produktów, ich aplikację i późniejszą konserwację należy skonsultować z dostawcą systemu.



- Silne zużycie i zanieczyszczenia wymagają czyszczenia maszynowego. Nanieś roztwór czyszczący (dość mocny środek czyszczący o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podłogę i odczekaj 5-10 minut. Wyczyść podłogę za pomocą ciężkiej szorowarki jednotarczowej i czerwonego lub niebieskiego pada 3M lub Twister Green. Natychmiast zebrać zabrudzoną wodę. Spłucz czystą wodą. Odczekać do wyschnięcia podłogi. Jeżeli wykładzina jest bardzo zużyta i nie spełnia wymogów estetycznych, można ją pokryć ponownie warstwą polimerów.

Lampy UV

W przypadku stosowania lamp wirusobójczych i bakterioobójczych bezpośredniego działania, emitujących promieniowanie UV (w tym UV-C) należy pamiętać, że długotrwałe bezpośrednie naświetlanie promieniowaniem UV-C, może doprowadzić do odbarwienia i zdegradowania się nawierzchni podłogi. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji użytkowania lub skontaktowanie się z dostawcą/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wpływie emitowanego promieniowania na materiały.

Porady ogólne

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę.
- Natychmiast wytrzyj rozlany olej, ponieważ może on uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzesel i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki krzesel powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj, że podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.