Ausschreibungstext

Tarkett Holding GmbH Objekt

Primo Safe.T

Homogener PVC-Sicherheitsbelag nach EN 13845 für dauerhafte Rutschsicherheit, richtungsfrei granulierte Dessinierung. Dauerhafte Rutschsicherheitsklasse R10 mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand geprüft nach Sicherheitsbelagsvorschriften gemäß EN 13845.
Mit werkseitiger Oberflächenvergütung (Safe.T. clean XP) für einfache Reinigung und eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Flecken, Kratzer und Chemikalien.

Primo Safe.T (und Primo SD) sind jeweils so konzipiert, dass sie spezifische Sicherheits- und technische Anforderungen erfüllen. In 8 Kernfarben, abgestimmt auf die gesamte Premium-Kollektion.

Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 25 % Recyclinganteil
Der Hersteller des gelieferten Materials bietet die Möglichkeit, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste, sowie den Belag nach dessen Nutzung ungeachtet von Klebstoff- oder Spachtelmasse-Kontamination zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recycling-systems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb und ist durch eine Herstellererklärung mit der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD) und eine von einer unabhängigen Stelle geprüfte Materialgesundheitserklärung (MHS) mit einem Bewertungsschwellenwert von 0,01 %.

12 Jahre Garantie. Lebenslang einpflegefrei.

Im Farbton nach Wahl des AG liefern und gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 vollflächig verklebt verlegen.

Kriterien:

Benutzungsintensität:		
Geschäftsbereich	ISO 10874 - EN 685	Klasse 34
Industriebereich	ISO 10874 - EN 685	Klasse 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	Ca. 3000 g/m^2
Bindemittelgehalt	EN ISO 10581	Typ I
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Bester gemessener Wert: 0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse B_{fl} - s1
	EN 9239-1	≥ 8 kW / m²
	EN ISO 11925-2	Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B (51130)	R10/R11 (auf Anfrage)
	EN 16165 Annex A (51097)	Klasse C
	EN 16165 Annex C (BS 7976-2)	Low risk of slip
	EN 13893	≥ 0,3
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	Stufe 7
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 - EN 423	Gut
Biologische Beständigkeit	DIN EN 846-C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Wasserdichtigkeit	EN 13553 Annex A	Wasserdicht
VOC Emissionen	EN 16516	≤10µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)
	Eurofins	Platinum
	Floor Score	SCS zertifiziert
Formaldehyd Emissionen		M1
Biozidfrei		100 %
Phthalatfrei		100 %
Nachhaltige Produktion		mit 100 % erneuerbare Energien mit 99,5 % geschlossene Wasserkreisläufe mit 0 % Deponieabfällen
Recyclinganteil		mindestens 25 %
Recycelbar	ISO 14021	Ja, Verschnittreste und gebrauchte Böden
Farbe:		
Abmessungen	Bahnen 200 cm breit	
Kleber:	Fabrikat/Qualität	
(vom Bieter einzutragen)		

Positionslage (Räume) / Anforderungen:

m2 € / m2

Verschweißen des Bodenbelags der Pos. .....mit farblich passender, multicolorierter TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:

Bahnen: € / m2 / lfd.m