



<b>Päällysteen kaupan nimi:</b>	Basic, Extra, Texstyle, Trend 200, Trend 240, Kids, Nordic Stabil, Acczent Excellence 70
<b>Päällysteen tyyppi:</b>	Heterogeeninen vinyylilattia

<b>Valmistaja:</b>	Tarkett Oy
<b>Maahantuoja:</b>	

**Huomioi yksityiskohtaisemmat tuotetiedot teknisistä asiakirjoista.**

<b>Työvaiheen kuvaus</b>	<b>Tuotteet</b>	<b>Huomioitava</b>
Betonilattian paikkausvalu	Kiilto 60 Pikalattiamassa 10 - 200 puristuslujuus 20 MPa tartuntalujuus väh. 1 MPa	uiva rakenne päällystettävissä 24 h riittoisuus 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Betonilattian karkeat oikaisut	Kiilto 70 Lattiamassa 5 - 100 mm puristuslujuus 25 MPa tartuntalujuus väh 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 1 - 5 vrk riittoisuus 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Betonilattia yleisoikaisut	Kiilto 77 Oikaisutasoite puristuslujuus 35 MPa tartuntalujuus väh. 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 1 - 5 riittoisuus 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Betonilattian nopea oikaisu - ja paikkaustasoitus	Kiilto Maxirapid 1 - 40 mm puristuslujuus 35 MPa tartuntalujuus väh. 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 2 - 4 h riittoisuus 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Betonilattian nopea pintakorjaus	Kiilto Easyrapid DF 0 - 5 mm puristuslujuus 25 MPa tartuntalujuus väh 1 MPa	pohjustus Kiilto Start Primer päällystettävissä 1 - 2 h riittoisuus 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Betonilattian yleis- ja pintatasoitus	Kiilto TopPlan DF 1 - 10 mm puristuslujuus 20 MPa tartuntalujuus väh 1,5 MPa	pohjustus Start Primer päällystettävissä 1 - 3 vrk riittoisuus 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
	Kiilto Tasoflex 3 - 20 mm puristuslujuus 20 MPa tartuntalujuus väh 1 MPa	pohjustus Start Primer päällystettävissä 1 - 2 vrk riittoisuus 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
Asennusliima	Kiilto M1000 ECO	märkäliimaus n. 180 g/m <sup>2</sup> märkäliimaus n. 180 g/m <sup>2</sup>
Muoviprofiilien liimaus	Kiilto Akva Contact Kiilto Kestopren	vesiohenteinen liuotinohenteinen
Asennus ja asennusohjeet Tarkett Oy, puh. 09 4257 9000		<a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>
Alustaan käsittely ja päällysteen liimaus Kiilto Oy puh. 0207 710 100		<a href="http://www.kiilto.com">www.kiilto.com</a>
Hoito-ohjeet Tarkett Oy, puh. 09 4257 9000		<a href="http://www.tarkett.fi">www.tarkett.fi</a>