

## **STARFLOOR CLICK 30 PLUS**

La pavimentazione, provvista di **marcatatura CE** (EN14041), dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento in PVC **eterogeneo modulare (ISO 10582/EN 649) compatto, rinforzato con fibra di vetro**, tipo Starfloor click 30 Plus di Tarkett o similare, colori a scelta della Direzione Lavori.

Lo strato d'usura di 0,30 mm, in PVC puro trasparente, avrà un trattamento poliuretano che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione della pavimentazione.

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 4,00 mm (ISO24346/EN 428), in doghe formato 18,3x122 cm (ISO 24342/EN 427) con un peso (ISO23997/EN 430) pari a 7400 g/mq.

La sua classificazione d'uso sarà 23/31 secondo ISO 10874/EN 685, Gruppo T la sua resistenza all'abrasione (EN 660-2), Bfl-s1 la classe di reazione al fuoco (EN 13501-1) appoggiato su supporto incombustibile A1fl o A2fl. Il materiale sarà antistatico fisiologico ( $\leq 2$  KV su cemento secondo EN 1815).

**Il prodotto dovrà essere realizzato con tecnologia senza ftalati e sarà riciclabile al 100%.**

**Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti dovrà avere una emissione  $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (dopo 28 giorni dall'installazione).** La preparazione del sottofondo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515-1.

***Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001.***

Impronta residua	ISO 24343/EN 433	$\leq 0.08\text{mm}$
Resistenza termica	EN 12524	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Stabilità dimensionale	ISO 23999/EN 434	$< 0.10\%$ ; $\leq 2 \text{ mm}$
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Antiscivolo	EN 13893	$\mu \geq 0,30$

### **Posa in opera:**

La pavimentazione dovrà essere posata su un massetto piano, compatto, asciutto, privo di crepe e cavillature ed isolato dall'umidità nel tempo. La pavimentazione dovrà essere installata direttamente sul sottofondo, avendo cura di incastrare le doghe tra loro, nel rispetto delle indicazioni riportate sulla confezione. E' importante lasciare uno spazio lungo il perimetro della superficie di posa e intorno a eventuali pilastri o strutture sporgenti dal sottofondo. Eventuali giunti di dilatazione dovranno essere previsti in conformità alle dimensioni e al formato delle superfici di posa. L'installazione andrà effettuata previa acclimatazione del materiale per un periodo non inferiore alle 24 ore e ad una temperatura ambientale non inferiore a 18°C, e comunque in linea con la temperatura di normale utilizzo.

### **Manutenzione settimanale:**

Aspirare il pavimento con un aspirapolvere o passarlo con uno straccio umido ben strizzato (utilizzare acqua e detergente neutro). La pavimentazione non necessita dell'applicazione di cere metallizzate sulla superficie.

Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della trasmigrazione del nero fumo, macchiando in modo indelebile la pavimentazione. Non utilizzare solventi.

Controllare che sedie, tavoli e mobili in genere non abbiano piedini appuntiti o taglienti. Tarkett consiglia l'utilizzo di feltrini di protezione o protezioni in PVC morbido da applicare ai piedi dei mobili.

### **Trattamento di macchie ostinate:**

Rimuovere rapidamente dalla superficie del pavimento sostanze che possano danneggiarlo. Eventuali macchie ostinate dovranno essere rimosse con l'ausilio di un detergente neutro, che dovrà essere frizionato con un tampone di colore rosso (il colore rappresenta il grado di abrasione del tampone).

### **Tarkett**

Società per Azioni con Socio Unico – Sede Legale: Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano N. Registro Imprese 00337080022 di Milano C.F. 00337080022 - P. IVA IT 00777540550  
Capitale Sociale Euro 11.000.000 i.v.

### **Sede Amministrativa Commerciale e Stabilimento Linoleum :**

Strada Sant'Anna 6 – 05035 Narni Scalo (TR) - n. R.E.A. 86391 - Tel. +39 0744 7551 Fax +39 0744 737692 – Fax Servizio Clienti +39 0744 737905 e-mail : [info.it@tarkett.com](mailto:info.it@tarkett.com)

Ultima modifica 15/03/2018. I dati riportati possono essere soggetti a cambiamento senza alcun preavviso.