

STARFLOOR CLICK ULTIMATE

La pavimentazione, provvista di **marcatrice CE** (EN 14041), dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento in PVC **eterogeneo modulare (ISO 10582) compatto, rinforzato con fibra di vetro**, tipo Starfloor Click Ultimate di Tarkett o similare, colori a scelta della Direzione Lavori. Lo strato d'usura di 0,55 mm, in PVC puro trasparente, avrà un trattamento poliuretano che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e che faciliterà la manutenzione e la pulizia della pavimentazione.

Grazie alla struttura centrale rigida ed al sistema Soundblock integrato il pavimento avrà un assorbimento acustico pari a 19 dB secondo EN ISO 717-2 e una riduzione del rumore interno da impatto pari a 85 dB – classe C secondo EN ISO 31-074.

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 6,50 mm (ISO 24346), in doghe formato 176x1213 mm e in piastre formato 300x600 mm (ISO 24342), con un peso (23997) pari a 11300 g/mq.

La sua classificazione d'uso sarà 33/42 secondo EN ISO 10874, Bfl-s1 la classe di reazione al fuoco (EN 13501-1).

Il materiale dovrà essere antistatico fisiologico (≤ 2 KV su cemento secondo EN 1815).

Il prodotto dovrà essere realizzato con tecnologia senza ftalati e sarà riciclabile al 100%.

Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti dovrà avere una emissione $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (dopo 28 giorni dall'installazione).

La preparazione del sottofondo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515-1.

Il pavimento dovrà corrispondere ai seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001.

Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Stabilità dimensionale	ISO 23999	valore medio misurato: 0.05%
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Antiscivolo	EN 13893	$\mu \geq 0,30$

Posa in opera:

La pavimentazione dovrà essere installata direttamente sul sottofondo, avendo cura di incastrare le doghe tra loro, nel rispetto delle indicazioni riportate sulla confezione. E' importante lasciare uno spazio lungo il perimetro della superficie di posa e intorno a eventuali pilastri o strutture sporgenti dal sottofondo. Eventuali giunti di dilatazione dovranno essere previsti in conformità alle dimensioni e al formato delle superfici di posa. L'installazione andrà effettuata previa acclimatazione del materiale per un periodo non inferiore alle 24 ore e ad una temperatura ambientale non inferiore a 18°C, e comunque in linea con la normale temperatura d'utilizzo.

Manutenzione settimanale:

Aspirare il pavimento con un aspirapolvere o passarlo con uno straccio umido ben strizzato (utilizzare acqua e detergente neutro). La pavimentazione non necessita dell'applicazione di cere metallizzate sulla superficie.

Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della trasmigrazione del nero fumo, macchiando in modo indelebile la pavimentazione. Non utilizzare solventi.

Controllare che sedie, tavoli e mobili in genere non abbiano piedini appuntiti o taglienti. Tarkett consiglia l'utilizzo di feltrini di protezione o protezioni in PVC morbido da applicare ai piedi dei mobili.

Trattamento di macchie ostinate:

Rimuovere rapidamente dalla superficie del pavimento sostanze che possano danneggiarlo. Eventuali macchie ostinate dovranno essere rimosse con l'ausilio di un detergente neutro, che dovrà essere frizionato con un tampone di colore rosso (il colore rappresenta il grado di abrasione del tampone).

Ultima modifica 23/03/2018. I dati riportati possono essere soggetti a cambiamento senza alcun preavviso.

Tarkett

Società per Azioni con Socio Unico – Sede Legale: Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano N. Registro Imprese 00337080022 di Milano C.F. 00337080022 - P. IVA IT 00777540550
Capitale Sociale Euro 11.000.000 i.v.

Sede Amministrativa Commerciale e Stabilimento Linoleum :

Strada Sant'Anna 6 – 05035 Narni Scalo (TR) - n. R.E.A. 86391 - Tel. +39 0744 7551 Fax +39 0744 737692 – Fax Servizio Clienti +39 0744 737905 e-mail : info.it@tarkett.com