

ID LOOSE LAY

La pavimentazione, provvista di **marcatura CE (EN14041)**, dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento in PVC **eterogeneo (ISO 10582/EN 649) compatto autoposante**, stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un'ottima stabilità dimensionale e un'eccellente resistenza all'impronta residua e allo strappo con rovescio anti- skid tipo ID Loose Lay di Tarkett o similare, colori a scelta della D.L.

Il rovescio grazie alle sue particolari performance faciliterà l'installazione; è sempre consigliabile l'utilizzo di un collante tackifier. Lo strato d'usura in PVC puro trasparente di 0,55 mm avrà un trattamento Poliuretano rinforzato che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione.

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 4.50 mm (ISO 24346/EN 428), in piastre nel formato 30.5 x 61 cm e in doghe nel formato 22.9 x 121.9 cm (ISO 24342/EN 427) con un peso (ISO 23997/EN 430) 7500 g/m²; la classificazione d'uso 33/42 secondo ISO 10874/EN 685. Le proprietà antiscivolo della pavimentazione dovranno essere conformi alla EN 13893 con valore $\geq 0,3\mu$ (come richiesto dalla marcatura CE), R9 secondo DIN 51130. Reazione al fuoco (EN 13501-1) Bfl s1 in posa libera su supporto incombustibile A2fl o A1fl e su qualsiasi supporto composto da derivati di legno. Antistatico fisiologico (EN 1815) < 2KV su cemento.

Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione <100 μ g/m³ (dopo 28 giorni dall'installazione) ed essere **privo di Ftalati** fatta eccezione per la parte di **materiale riciclato in esso contenuto**.

La preparazione del sottofondo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa **UNI 11515-1**.

Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001.

Impronta residua	ISO 24343/EN 433	richiesto: ≤ 0.10 mm
Resistenza termica	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Resistenza ai prodotti chimici	ISO 26987/EN 423	Alta Resistenza
Stabilità dimensionale	ISO 23999/EN 434	$\leq 0,10\%$
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Assorbimento acustico	EN ISO 717-2	8 dB

Posa in opera

La pavimentazione dovrà essere posata su una superficie piana, compatta, asciutta, priva di crepe e cavillature ed isolata dall'umidità nel tempo. In caso di massetto in cemento o anidrite è indispensabile l'applicazione di un idoneo primer prima dell'installazione della pavimentazione stessa. L'utilizzo di rasanti e collanti dovrà essere fatto tenendo in considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle case produttrici degli stessi. Le piastre hanno delle frecce riportate sul retro e dovrebbero essere posate in uno schema a scacchiera. La posa andrà effettuata previa acclimatazione delle piastre/doghe per un periodo non inferiore alle 24 ore e temperatura non inferiore a 18°C, che comunque dovrà essere in linea con la temperatura prevista nel normale utilizzo.

Pulizia di fine cantiere

La pavimentazione dovrà essere aspirata e passata con un panno umido (ben strizzato) ideale l'utilizzo di garze in microfibra pre-impregnate al fine di togliere polvere e residui di sporco. Qualora si senta la necessità di ravvivare la superficie, questo sarà possibile con l'impiego di una macchina mono spazzola munita di disco bianco. E' fondamentale che tale operazione venga effettuata a secco sul pavimento pulito e perfettamente asciutto.

Qualora la pavimentazione ID Inspiration Loose-Lay sia il piano di calpestio di un pavimento sopraelevato le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate per quanto possibile a secco e ove strettamente necessaria con bassissima quantità d'acqua che non dovrà per nessun motivo infiltrarsi nelle giunture dei pannelli.

Ultima modifica 01/02/2016. I dati riportati possono essere soqgetti a cambiamento senza alcun preavviso.

Tarkett

Società per Azioni con Socio Unico – Sede Legale: Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano N. Registro Imprese 00337080022 di Milano C.F. 00337080022 - P. IVA IT 00777540550
Capitale Sociale Euro 11.000.000 i.v.

Sede Amministrativa Commerciale e Stabilimento Linoleum :

Strada Sant'Anna 6 – 05035 Narni Scalo (TR) - n. R.E.A. 86391 - Tel. +39 0744 7551 Fax +39 0744 737692 – Fax Servizio Clienti +39 0744 737905 e-mail : info.it@tarkett.com